

# ORAJET® 3952F

## Digital Printing Film

### Product description

Pellicola ad alte prestazioni in PVC stampato, otticamente trasparente e lucida.

### Materiale frontale

Pellicola in PVC fuso, Stampato, 0.05 mm

### Materiale di rivestimento

Pellicola in poliestere, siliconata su un lato, 0.075 mm

### Adesivo

Poliacrilato solvente semipermanente, Trasparente, 0.026 mm

### Caratteristiche tecniche

#### RESISTENZA

|                           |                                                                                                                               |                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata                    | con esposizione verticale all'esterno,<br>normale clima dell'Europa centrale                                                  |                                                                                               |
|                           | 7 Anno/i                                                                                                                      | con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale<br>dell'Europa centrale, non stampata |
| Tempo di magazzinaggio    | 2 Anno/i                                                                                                                      | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del<br>50%.                     |
| Restringimento massimo    | Massimo restringimento longitudinale<br>0.1 mm<br>Massimo restringimento trasversale 0.1<br>mm                                | Incollato all'acciaio   FINAT TM 14° valore medio                                             |
| Allungamento allo strappo | Allungamento minimo allo strappo<br>longitudinale 120 percent<br>Allungamento massimo allo strappo<br>trasversale 120 percent | DIN EN ISO 527, valore medio                                                                  |
| Resistenza allo strappo   | Minimo resistenza allo strappo<br>longitudinale 19 n-mm-2<br>Massima resistenza allo strappo<br>trasversale 19 n-mm-2         | DIN EN ISO 527                                                                                |

# ORAJET® 3952F

## Digital Printing Film

**Termostabilità**

Temperatura minima -40 °C  
Temperatura massima 60 °C

Esposizione a breve termine fino a 80 °C

**PROPRIETÀ ADESIVE****Potere adesivo**

12 N-25mm

dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | FINAT TM 1, valore medio

**LAVORAZIONE****Temperatura di applicazione**

Temperatura minima 10 °C

**NOTA SUL PRODOTTO**

Dopo la stampa, assicurarsi che i colori si asciughino completamente per non compromettere il successivo legame con il laminato. Il substrato da rivestire deve essere privo di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. I nuovi rivestimenti devono essere essiccati o completamente polimerizzati per almeno tre settimane. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

**NOTE IMPORTANTI**

Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAJET® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma non costituiscono una garanzia. A causa dell'ampia varietà di usi dei prodotti ORAJET® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ORAJET® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.