

ORAMASK® 810

Stencil Film

Product description

Pellicola speciale in PVC traslucida, di colore grigio, con superficie opaca.

Materiale frontale

Film in PVC parzialmente polimerico, 0.08 mm

Materiale di rivestimento

Carta kraft siliconata su un lato, 135 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato rimovibile, Trasparente, 0.018 mm

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%
Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche	Oli, Grassi, Acido solforico (10%), Acido cloridrico (10%), Solvente	a temperatura ambiente
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.2 mm Massimo restringimento trasversale 0.2 mm	incollato su alluminio FINAT TM 14, Valore medio
Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 130 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale 150 percent	DIN EN ISO 527
Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo longitudinale 19 n-mm-2 Massima resistenza allo strappo trasversale 19 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 60 °C	fino a +80 °C per brevi periodi

ORAMASK® 810

Stencil Film

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	1 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile FINAT TM 1, valore medio
----------------	----------	---

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C
-----------------------------	--------------------------

NOTA SUL PRODOTTO

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. La nuova verniciatura deve essere essiccata o completamente indurita per almeno 3 settimane. Per determinare la compatibilità è necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste. Inoltre, è necessario rispettare le istruzioni per la lavorazione pubblicate da ORAFOL. La tracciabilità della nostra merce in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORAMASK® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. Si garantisce che i prodotti sono consegnati in qualità commerciale standard e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate in merito ai prodotti ORAMASK® si basano su ricerche che l'azienda ritiene affidabili, ma non costituiscono una garanzia. Vista l'ampia gamma di utilizzi possibili dei prodotti ORAMASK® e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.