

ORAMASK® 811

Stencil Film

Product description

Специальная ПВХ-пленка белого цвета с матовой поверхностью

Лицевой материал

Мягкий ПВХ, 0.08 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 135 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат, снимаемый, Прозрачный, 0.021 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50%
Стойкость к действию растворителей/ химических веществ	Жиры, Масла, Серная кислота (10%), Соляная кислота (10%), Растворитель	при комнатной температуре
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.3 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0.3 mm	Приклеивается к стали FINAT TM 14, Среднее значение
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 130 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percent	DIN EN ISO 527
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 19 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 19 n-mm-2	DIN EN ISO 527

ORAMASK® 811

Stencil Film

Термоустойчивость

Минимальная температура -40 °C
Максимальная температура 60 °C

кратковременно до +80°C

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**Сила сцепления**

6 N-25mm

через 24 часа, на нержавеющей стали | FINAT TM 1,
среднее значение

ОБРАБОТКА**Температура нанесения**

Минимальная температура 10 °C

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

Поверхность, на которую производится наклеивание, не должна содержать пыли, жира и других загрязнений, способных ослабить сцепление материала. Поверхности со свежим лакокрасочным покрытием должны высохнуть не менее 3 недель или до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо протестировать с планируемыми лакокрасочными материалами. Кроме того, нужно соблюдать опубликованные указания по обработке компании ORAFOL. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Во время всего процесса производства вся продукция ORAMASK® проходит тщательный контроль качества. Поэтому мы гарантируем соответствие качества поставляемой продукции торговым стандартам и отсутствие в ней производственных дефектов. Опубликованная информация о продукции ORAMASK® основывается на результатах исследований, которые наше предприятие считает достоверными, однако она не является гарантией. Ввиду множества способов использования продукции ORAMASK® и постоянного расширения областей применения покупатель обязан тщательно проверить функциональные показатели и пригодность продукта для конкретной цели. Покупатель несёт все риски, связанные с подобным применением данной продукции. Во все указанные данные могут вноситься изменения.