ORAMASK® 813

Stencil Film

Brève description

Film spécial en PVC translucide de coloration bleue à surface mate.

Matériau frontal

PVC souple, 0.08 mm

Matériau protecteur

Papier kraft siliconé sur une face, 135 g/m²

Adhésif

Polyacrylate, détachable, Transparent, 0.021 mm

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Garantie de stockage	2 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité relative
Résistance aux solvants / produits chimiques	Graisses, Solvants, Huiles, Acide chlorhydrique (10 %), Acide sulfurique (10 %)	à température ambiante
Rétraction maximale	Rétraction maximale dans le sens de la longueur 0.2 mm Rétrécissement maximal transversal 0.2 mm	Collé sur l'acier | FINAT TM 14, Valeur moyenne
Allongement à la rupture en traction	Allongement minimal à la rupture dans le sens de la longueur 90 % Allongement minimal à la rupture transversale 90 %	DIN EN ISO 527
Résistance en traction	Résistance à la traction minimale dans le sens de la longueur 19 N/mm² Résistance maximale à la traction transversale 19 N/mm²	DIN EN ISO 527
Résistance aux températures	Température minimale -40 °C Température maximale 80 °C	| temporairement jusqu'à +80° C

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORAMASK® 813

Stencil Film

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Adhésivité de départ	6 N/25 mm	après 24h, sur acier inoxydable | FINAT n° 1, valeur moyenne

TRAITEMENT

Température de collage	Température minimale 10 °C

NOTE SUR LE PRODUIT

Le support à encoller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres contaminations susceptibles de compromettre le pouvoir adhésif du matériau. Les peintures nouvelles doivent sécher pendant au moins 3 semaines voire être complètement durcies. Des tests d'application doivent être réalisés sur les vernis prévus à cet effet pour en déterminer la compatibilité. Il convient par ailleurs de respecter les indications de traitement publiées par ORAFOL. La traçabilité de nos marchandises selon la norme ISO 9001 est indiquée par le numéro de rouleau.

REMARQUES IMPORTANTES

Les produits ORAMASK® sont tous soumis à un contrôle qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est dès lors garanti que les produits sont livrés de qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORAMASK® reposent sur des études de recherche que la société considère comme fiables. Pour autant, ces informations ne constituent pas des garanties. En raison des diverses possibilités d'usage des produits ORAMASK® et du développement continu de nouvelles applications, il appartient à l'acheteur de juger avec soin de l'adéquation et de la prestation du produit pour chaque cas d'utilisation prévu. L'acheteur assume tous les risques qui découleraient de l'usage de ces produits. Toutes les informations sont fournies sous réserve de modifications éventuelles.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com