

# ORAMASK® 813

## Stencil Film

### Product description

Полупрозрачная специальная ПВХ-пленка синего цвета с матовой поверхностью

### Лицевой материал

Мягкий ПВХ, 0.08 mm

### Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 135 g-m-2

### Клеящий материал

Полиакрилат, снимаемый, Прозрачный, 0.021 mm

### Технические свойства

#### СТОЙКОСТЬ

|                                                       |                                                                                                                                                |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Срок хранения                                         | 2 Год(ы)                                                                                                                                       | в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50% |
| Стойкость к действию растворителей/химических веществ | Жиры, Растворитель, Масла, Соляная кислота (10%), Серная кислота (10%)                                                                         | при комнатной температуре                                       |
| Максимальная усадка                                   | Максимальная усадка в продольном направлении 0.2 mm<br>Максимальная усадка в поперечном направлении 0.2 mm                                     | Приклеивается к стали   FINAT TM 14, Среднее значение           |
| Удлинение при разрыве                                 | Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 90 percent<br>Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 90 percent | DIN EN ISO 527                                                  |
| Прочность на разрыв                                   | Минимальная прочность на продольный разрыв 19 n-mm-2<br>Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 19 n-mm-2                     | DIN EN ISO 527                                                  |
| Термоустойчивость                                     | Минимальная температура -40 °C<br>Максимальная температура 60 °C                                                                               | кратковременно до +80°C                                         |

# ORAMASK® 813

## Stencil Film

### КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

|                |          |                                                                    |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Сила сцепления | 6 N-25mm | через 24 часа, на нержавеющей стали   FINAT TM 1, среднее значение |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|

### ОБРАБОТКА

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Температура нанесения | Минимальная температура 10 °C |
|-----------------------|-------------------------------|

### ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

Поверхность, на которую производится наклеивание, не должна содержать пыли, жира и других загрязнений, способных ослабить сцепление материала. Поверхности со свежим лакокрасочным покрытием должны высыхать не менее 3 недель или до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо протестировать с планируемыми лакокрасочными материалами. Кроме того, нужно соблюдать опубликованные указания по обработке компании ORAFOL. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Во время всего процесса производства вся продукция ORAMASK® проходит тщательный контроль качества. Поэтому мы гарантируем соответствие качества поставляемой продукции торговым стандартам и отсутствие в ней производственных дефектов. Опубликованная информация о продукции ORAMASK® основывается на результатах исследований, которые наше предприятие считает достоверными, однако она не является гарантией. Ввиду множества способов использования продукции ORAMASK® и постоянного расширения областей применения покупатель обязан тщательно проверить функциональные показатели и пригодность продукта для конкретной цели. Покупатель несёт все риски, связанные с подобным применением данной продукции. Во все указанные данные могут вноситься изменения.