

# ORAMASK® 831

## Sandblast Film

### Product description

Película de PVC con superficie mate, verde.

### Material delantero

PVC blando, 0.23 mm

### Material de recubrimiento

Papel kraft siliconado por una cara, 135 g-m-2

### Adhesivo

Poliacrilato, removible, Transparente, 0.022 mm

### Propiedades técnicas

#### RESISTENCIA

|                                                    |                                                                                                                 |                                                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Conservabilidad                                    | 2 Año(s)                                                                                                        | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
| Resistencia a los disolventes y productos químicos | Grasas, Disolvente, Aceites, Ácido clorhídrico (10 %), Ácido sulfúrico (10 %)                                   | a temperatura ambiente                                             |
| Retracción máxima                                  | Retracción longitudinal máxima 0.4 mm<br>Retracción transversal máxima 1.1 mm                                   | adherido en aluminio   FINAT TM 14, Valor medio                    |
| Alargamiento de rotura                             | Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 130 percent<br>Alargamiento mínimo de rotura transversal 150 percent | DIN EN ISO 527                                                     |
| Resistencia al arrancado                           | Resistencia mínima al desgarro longitudinal 19 n-mm-2<br>Resistencia mínima al desgarro transversal 19 n-mm-2   | DIN EN ISO 527                                                     |
| Resistencia a la temperatura                       | Temperatura mínima -40 °C<br>Temperatura máxima 60 °C                                                           | corta duración hasta +80 °C                                        |

# ORAMASK® 831

## Sandblast Film

### PROPIEDADES DE ADHESIÓN

|                |          |                                                          |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Poder adhesivo | 5 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable   FINAT TM 1, valor medio |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------|

### PROCESAMIENTO

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 10 °C |
|-----------------------|--------------------------|

### ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

El sustrato de pegado debe estar libre de polvo, grasa y otra suciedad que pueda afectar a la adherencia del material. Las superficies recién pintadas deben secarse como mínimo durante 3 semanas o dejarse endurecer completamente. Para determinar la compatibilidad, se realizarán pruebas de aplicación con las pinturas previstas. Asimismo, deben observarse las instrucciones de procesamiento indicadas por ORAFOL. De conformidad con la norma ISO 9001, es posible realizar la trazabilidad de nuestros productos mediante el número indicado en cada bobina.

### INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORAMASK® se someten a estrictos controles de calidad durante el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en una calidad comercial sin errores de fabricación. La información publicada relativa a los productos ORAMASK® se basa en la investigación que la empresa considera fiable, si bien dicha información no constituye una garantía. Debido a la gran variedad de uso de los productos ORAMASK® y al constante desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe estudiar la idoneidad y el rendimiento del producto en cada caso. El comprador se responsabilizará de todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios.