ORAMASK® 831

Sandblast Film

简短的描述

PVC薄膜，表面哑光，绿色。

表层材料

软质PVC薄膜, 0.23 毫米

离型纸

单面硅油牛皮纸, 135 g / m²

胶粘剂

聚丙烯酸酯, 可移除, 透明, 0.022 毫米

技术性能

耐受性

存储期	2 年	在原始包装中，在20°C和50%相对湿度下
耐溶剂和化学品	油脂, 溶剂, 油类, 盐酸 (10%), 硫酸 (10%)	在室温下
最大收缩	最大收缩沿 0.4 毫米 最大收缩率 1.1 毫米	粘在铝上 | 平均值
断裂伸长率	断裂时最小伸长率 130 % 最小断裂伸长率 150 %	DIN EN ISO 527
抗拉强度	最小抗拉强度沿 19 N /平方毫米 横向最小抗拉强度 19 N /平方毫米	DIN EN ISO 527
耐温性	最低温度 -40 °C 最高温度 80 °C	| 短期可达+80°C

胶粘剂性能

粘合力	5 N / 25毫米	24小时后，不锈钢 | FINAT TM 1，平均值

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORAMASK® 831

Sandblast Film

应用工艺

施工温度	最低温度 10 °C

产品说明

待粘接基材必须无灰尘、油脂或其他污染物，此类物质会影响材料的粘接性能。此外，必须遵守　ORAFOL发布的加工说明。重新涂覆的涂料必须干燥至少3周或完全固化。必须对计划使用的涂料进行应用测试以确定相容性。此外，必须遵守ORAFOL发布的加工说ISO 9001 标准进行批次追溯。

重要的笔记

所有ORAMASK®产品在整个制造过程中都经过彻底的质量控制。我们确保产品具备可销品质且无制造缺陷。在ORAMASK®产品上发布的信息是基于公司认为

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com