

# ORATAPE® MT80P

## Application Tape

### Product description

Pellicola di montaggio trasparente a base di PVC, coperta, per il trasferimento di scritte e simboli fustellati o tagliati al computer.

### Materiale frontale

PVC morbido, 0.1 mm

### Materiale di rivestimento

Carta vetrata siliconata su un lato, 62 g-m-2

### Adesivo

Poliacrilato solvente, rimovibile, Trasparente, 0.019 mm

### Caratteristiche tecniche

#### RESISTENZA

|                           |                                                            |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tempo di magazzinaggio    | 2 Anno/i                                                   | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%. |
| Allungamento allo strappo | Allungamento minimo allo strappo longitudinale 130 percent | DIN EN ISO 527                                                         |
| Resistenza allo strappo   | 1.27 n-mm-2                                                | DIN EN ISO 527                                                         |

#### PROPRIETÀ ADESIVE

|                |          |                                                                 |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Potere adesivo | 2 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile   FINAT TM 1, valore medio |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|

#### LAVORAZIONE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 10 °C |
|-----------------------------|--------------------------|

# ORATAPE® MT80P

## Application Tape

### NOTA SUL PRODOTTO

La superficie da rivestire deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. Le vernici nuove devono essere asciutte o completamente indurite per almeno tre settimane. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

### NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORATAPE® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORATAPE® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORATAPE® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.