

ORATAPE® MT95

Application Tape

1/2 Seiten

Produktbeschreibung

Transparente Montagefolie auf Polyethylen-Basis, mit fein genarbter Oberfläche für die Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen.

Frontmaterial

HDPE-Folie, 0.095 mm

Haftklebstoff

Polyacrylat, ablösbar, transparent, 0.025 mm

Technische Eigenschaften

FOLIENEIGENSCHAFTEN

Lagerfähigkeit	2 Jahr(e)	in Originalverpackung, bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Reißdehnung	Minimale Reißdehnung längs 450 % Minimale Reißdehnung quer 450 %	DIN EN ISO 527
Reißfestigkeit	Minimale Reißfestigkeit längs 20 N/mm ² Minimale Reißfestigkeit quer 20 N/mm ²	DIN EN ISO 527
Temperaturbeständigkeit	Minimale Temperatur -40 °C Maximale Temperatur 80 °C	kurzzeitige Belastung bis 100 °C

KLEBEEIGENSCHAFTEN

Klebkraft	2 N/25 mm	nach 20min, rostfreier Stahl FINAT TM 1, Durchschnittswert
-----------	-----------	--

VERARBEITUNG

Verklebungstemperatur	Minimale Temperatur 10 °C
-----------------------	---------------------------

ORATAPE® MT95

Application Tape

2/2 Seiten

WICHTIGE HINWEISE

Alle ORATAPE® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollenummer gegeben. Die zu den ORATAPE® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORATAPE® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.