

ORACAL® 451

Banner Cal

Product description

Высокогибкая специальная ПВХ-пленка с шелковисто-глянцевой поверхностью.

Лицевой материал

ПВХ-пленка из частичного полимера, 0.08 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Прозрачный, 0.026 mm

Рекомендуемые материалы для переноса

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® LT52 Application Tape, ORATAPE® LT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT80P Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы	
	3 Год(ы)	
Срок хранения	2 Год(ы)	в ори упаке темп и отн влаж
Стойкость к действию растворителей/химических веществ	Масла, Жиры, Топливо, Слабые кислоты, Соли и щелочи, Изопропанол, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)	При темп
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.4 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm	прик стали FINA

ORACAL® 451
Banner Cal

Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении120 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении150 percent	DIN EN ISO 527-2
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 15 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 15 n-mm-2	DIN EN ISO 527-2
Устойчивость к морской воде	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	посл Прик алюм ISO 9
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	при н на ал норм сред клим

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	14 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали Среднее значение, FINAT TM 1
----------------	-----------	--

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

Приклеивание к брезенту грузовых автомобилей обычно не рекомендуется. Перед склеиванием рекомендуется очистить основание ORAFOL® Surface Cleaner и убедиться, что оно полностью сухое.

ORACAL® 451

Banner Cal

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORACAL® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.