

## Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem transparenten Polyesterfolien-Träger, der beidseitig mit einem modifizierten Acrylat-Haftklebstoff beschichtet ist, der eine sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Temperaturbelastung, Chemikalien und Lösungsmittel sowie Feuchtigkeit aufweist. Der schierfeste Haftklebstoff besitzt außerdem eine hervorragende Dauerklebkraft auf Metall-, Lack- und anderen hochenergetischen Kunststoffoberflächen sowie auch eine gute Dauerklebkraft auf niederenergetischen Oberflächen. Aufgrund der dickeren Klebstoffschicht auch für raue bzw. strukturierte Oberflächen geeignet.

## Trägermaterial

Polyesterfolie (0,012 mm, transparent)

## Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m<sup>2</sup>, gelb)

## Haftklebstoff

Modifiziertes Acrylat

## Anwendungsbereich Zertifikate

Für die industrielle / Gewerbliche Klebung von PKW- und LKW-Außenspiegeln in Kunststoffgehäusen bei gleichzeitigem Splitterschutz. Selbstklebende Ausrüstung von Leisten, Zierblenden und Kabelkanälen. Anlängen und Spleißen von Papier, Textil, Kunststoff- und Metallfolien, bei denen es auf eine sehr hohe Scher- und Adhäsionsfestigkeit ankommt.

## Zertifikate

Der verwendete Haftklebstoff AM02 erfüllt die Vorschriften des Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. I, § 175.105.

## Technische Daten

<b>Dicke*</b> (Klebstoff + Träger)	0,210 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit***</b>	-40° C bis +160° C kurzzeitig bis +180° C	
<b>Lösungsmittel- / Chemikalienbeständigkeit</b>	bei fachgerechter Verklebung beständig gegen die meisten mineralischen Öle, Fette, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien	
<b>Loop-Tack*</b> (FINAT TM 9)	33 N/25 mm	
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	24 N/25 mm 30 N/25 mm 35 N/25 mm	nach 1 min nach 20 min nach 24 h
<b>Scherfestigkeit*</b> (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	> 400 h > 6 h	bei 23° C bei 70° C
<b>Temperaturbeständigkeit*</b> (S.A.F.T.)	140° C	
<b>Lagerfähigkeit**</b>	2 Jahre	
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	> +15° C	

\* Durchschnittswert  
Normalklima

\*\* in Originalverpackung bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

\*\*\* 1h, mitteleuropäisches

## Erhältliche Abdeckungsvarianten

04	beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m <sup>2</sup> , gelb, Hoher Release)
09*	beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m <sup>2</sup> , weiß)
K3*	beidseitig silikonisierte PP-Folie (0,10 mm, gelb)
PP	beidseitig silikonisierte PP-Folie (0,08 mm, rot)
TM	beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m <sup>2</sup> , weiß mit blauem ORAFOL-Logo)
W*	beidseitig silikonisiertes PE-Papier (140 g/m <sup>2</sup> , weiß)

\*Mindestmenge anfragen

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.