

## Produktbeschreibung

ORALITE® - Reflexfolien Serie 5335 COMMERCIAL GRADE sind witterungsbeständige, selbstklebende retroreflektierende Folien mit ausgezeichnete Korrosions- und Lösungsmittelbeständigkeit. Die Rückstrahlwerte und Farbeigenschaften entsprechen den Normen BS 8442:2015 und BS EN 12899-1:2007 (Klasse RA1).

Das Produkt wurde speziell für die Herstellung von Leit- und Informationstafeln sowie für reflektierende Beschriftungen, Zahlen und Symbole entwickelt, die für einen kurzfristigen Einsatz im Freien vorgesehen sind. Das Rückstrahlsystem der ORALITE® - Reflexfolien Serie 5335 COMMERCIAL GRADE besteht aus katadioptrisch wirkenden Glaskugeln, die in einer lichtdurchlässigen Kunststoffschicht eingebettet sind (Aufbau A, ehemals Typ I). Die glatte Oberfläche zeichnet sich durch eine hohe Kratz- und Schlagfestigkeit sowie eine sehr gute Bedruckbarkeit aus. Die Serien- und Chargennummern der Produkte sind auf der Rückseite aufgedruckt, um eine bessere Identifizierung und Rückverfolgbarkeit aller Rollen zu ermöglichen.

## Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, das speziell für eine permanente Verklebung auf Kunststoffoberflächen entwickelt wurde. Als Schutzabdeckung dient ein PE-beschichtetes Silikonpapier, 103 g/m<sup>2</sup>.

## Druckverfahren

Die ORALITE®-Reflexfolien Serie 5335 Commercial Grade ist für den Siebdruck geeignet. Es werden dabei die ORALITE®-Siebdruckfarben der Serien 5010 und 5018 empfohlen. Eine Klarlackierung ist nicht erforderlich. Für ausführliche Informationen wenden Sie sich bitte an die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise Nr. 4.2.

## Anwendungsbereich

Die ORALITE®-Reflexfolien der Serie 5335 Commercial Grade wurden speziell für die Herstellung von Schildern und reflektierenden Beschriftungen entwickelt. Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, welche die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind im Vorfeld Anwendungstests mit den vorgesehenen Kunststoffmaterialien durchzuführen. Die verwendete Kunststoffart, die Oberflächenrauigkeit, Ausgasung oder Migration sowie die Vorbehandlung (z.B. Beflammung) beeinflussen die Qualität und Haltbarkeit der Laminierung. Das selbstklebende Reflexionsmaterial kann nur trocken aufgebracht werden.

Weitere Informationen finden Sie in den von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweisen Nr. 4.2.

Für weitere Anwendungsbereiche sollte der Anwender eigenverantwortlich testen und bewerten, ob das Produkt geeignet ist, und möglicherweise Risiken aufgrund der Verwendung entstehen könnten. Für eine Beratung wenden sich bitte an den für Sie zuständigen Mitarbeiter der ORAFOL Reflective Solutions Division.

Die Chargenverfolgbarkeit gemäß ISO 9001 ist mittels der Rollennummer möglich.

## Technische Daten

### Mindestreflexionswerte Neuzustand:

	Spezifische Mindestreflexion R' in cd / lx pro m2			
Beobachtungswinkel	0.2°		0.33°	
Anleuchtwinkel	5°	30°	5°	30°
Weiß (010)	70	30	50	24
Gelb (020)	50	22	35	16

## Farben, Neuzustand:

Tabelle 2 – Farbkoordinaten (gemessen bei Tageslicht nach EN12899-1:2007 (Klasse CR2))									
Farben	1		2		3		4		Leuchtdichte $\beta$
	x	y	x	y	x	y	x	y	
Wei (010)	0.305	0.315	0.335	0.345	0.325	0.355	0.295	0.325	$\geq 0.35$
Gelb (020)	0.494	0.505	0.470	0.480	0.493	0.457	0.522	0.454	$\geq 0.27$

## Physikalische und chemische Eigenschaften

<b>Dicke*</b> (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	0,08 mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	verklebt auf Aluminium, von -50° C bis +82° C
<b>Salzwasserbeständigkeit (DIN 50021)</b>	verklebt auf Aluminium, nach 100h/23° C keine Veränderung
<b>Lösemittel-/Chemikalienbeständigkeit</b>	bei fachgerechter Verklebung beständig gegen die meisten mineralischen Öle, Fette, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien
<b>Reinigungsmittelbeständigkeit</b>	verklebt auf Aluminium, 8h in Waschlauge (0,5% Haushaltsreiniger) bei Raumtemperatur und 65° C, keine Veränderung
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl)	15 N/25 mm (Folienriss)
<b>Lagerfähigkeit**</b>	2 Jahre
<b>Verklebungstemperatur</b>	$\geq +10^{\circ}$ C
<b>Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung</b> bei vertikaler Außenbewitterung (mitteleuropäisches Normklima)	3 Jahre

\* Durchschnittswert      \*\* in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

## WICHTIGER HINWEIS

Beim Einsatz von Folien der ORALITE® Serie sind die einschlägigen nationalen Spezifikationen zu beachten. ORAFOL empfiehlt, die aktuellen Vorgaben von der bei Ihnen vor Ort zuständigen Stelle einzuholen und sicherzustellen, dass das Produkt diesen gerecht wird. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an ORAFOL.

Alle ORALITE® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle, und es ist gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORALITE® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die nach Ansicht des Unternehmens zuverlässig sind, aus denen aber keine Gewährleistung abgeleitet werden kann. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von ORALITE® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen sollte der Käufer die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produktes für den jeweils beabsichtigten Einsatzzweck genau prüfen und alle mit diesem Einsatz verbundenen Risiken übernehmen. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Für Anwendungen, die nicht im Technischen Datenblatt aufgeführt sind oder nicht entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien von ORAFOL ausgeführt werden, ist eine Gewährleistung ausgeschlossen. Die Haltbarkeit der Schilder hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie z.B. der Auswahl und Vorbereitung des Untergrundes, der Einhaltung der empfohlenen Verarbeitungsrichtlinien, dem geografischen Einsatzgebiet, den Witterungsbedingungen sowie der Wartung des Produktes und des fertigen Schildes. Für Mängel, die auf einen ungeeigneten Untergrund oder unzulängliche Oberflächenvorbereitung zurückzuführen sind, übernimmt ORAFOL keine Verantwortung. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem unter [www.orafol.com](http://www.orafol.com) veröffentlichten Gewährleistungsdokument.

ORALITE® ist ein Markenzeichen der Firma ORAFOL Europe GmbH.

