

### Produktbeschreibung

RowTec® V Polycarbonatfolie ist eine transparente, dünne Folie, die gemäß UL 94 für Dicken von 0,127 mm – 0,254 mm die Brandklasse VTM-2 erreicht.

### Oberfläche

Sie ist in einer Auswahl verschiedener Oberflächenstrukturen erhältlich. Typische Anwendungen sind hinterleuchtete Paneele, Folientastaturen, Namensschilder, Etiketten und Aufkleber.

### Anwendungsbereich

Sie bietet eine sehr einfache Handhabung beim Bedrucken, Stanzen, Prägen, Thermoformen und Heißstanzen. RowTec® liefert die vom Kunden geforderte Klarheit, Dimensionsstabilität und Schlagzähigkeit.

Technische Daten	Test-Methode	Einheit	Wert
<b>Physikalisch</b>			
Spezifische Dichte	ASTM D-792	g / cm <sup>3</sup>	1,32
Wasseraufnahme 24h	ASTM D-570	%	0,28
<b>Brechungsindex</b>			
Brechungskoeffizient bei 25°C	ASTM D-542	ND	1,60
Lichtdurchlässigkeit <sup>1</sup>	ASTM D-1003	%	89
Vergilbungsindeks <sup>1</sup>	ASTM D-1925	---	< 1
<b>Mechanisch</b>			
Zugfestigkeit, Bruch <sup>1</sup>	ASTM D-882	MPa	60
Streckspannung	ASTM D-882	MPa	70
Reißdehnung <sup>1</sup>	ASTM D-882	%	130
Zug-E-Modul <sup>1</sup>	ASTM D-882	MPa	2.200
Anfangsreißfestigkeit <sup>1</sup>	ASTM D-1004	N/µm	0,3
Weiterreißfestigkeit <sup>1</sup>	ASTM D-1922	g / µm	2
Schlagzähigkeit, Gardner <sup>2</sup>	ASTM D-5420	J	28
<b>Thermisch</b>			
Formbeständigkeitstemperatur unter Biegespannung 1.8 MPa	ASTM D-648	°C	142
Spezifische Wärmekapazität bei 25 °C	ASTM E-1269	J/g/°C	1,26
Wärmeleitfähigkeit	ASTM D-5470	W/m °C	0,20
Wärmeausdehnungskoeffizient	ASTM E-831	cm / cm / °C	5.8 x 10 <sup>-5</sup>
Glasübergangstemperatur	ASTM D-3418	%	152
Sprödbruchtemperatur	ASTM D-746	°C	-135
Vicat-Erweichungstemperatur	ASTM D-1525	°C	160
<b>Elektrisch</b>			
Durchschlagfestigkeit bei 22°C in Öl, kurze Zeit <sup>1</sup>	ASTM D-149	kV/cm	590
Dielektrizitätszahl 60 Hz / 1 MHz	ASTM D-150	---	2,9 / 2,8
Dielektrischer Verlustfaktor 60 Hz / 1 MHz	ASTM D-150	---	0,0026 / 1,17
Spezifischer Durchgangswiderstand	ASTM D-257	Ω·cm	10 <sup>17</sup>
Oberflächenwiderstand	ASTM D-257	Ω·cm <sup>2</sup>	10 <sup>15</sup>
Lichtbogenfestigkeit, Wolfram / Tungsten Elektrode	ASTM D-495	sec	62
<b>Entflammbarkeit</b>			
Brandklasse (klar 125 – 250 µm)	UL 94	---	VTM-2

Fußnoten: (1) Wert für 0,025 mm Folie (2) Wert für 0,762 mm Folie

**WICHTIGER HINWEIS**

Alle RowTec® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den RowTec® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von RowTec® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

RowTec® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rowland Technologies Inc.- An Orafol company.