

## Descripción

Película de poliéster transparente, blanco o metalizada, con excelente estabilidad dimensional y buen comportamiento de envejecimiento. Superficie con pintura de imprenta.

## Material de recubrimiento

Papel con recubrimiento a dos caras de PE, siliconado a una cara, 160 g/m<sup>2</sup>

## Adhesivo de pegado

Poliacrilato solvente, permanente

## Campo de aplicación

Para la fabricación de etiquetas adhesivas, placas de identificación técnicas, bordes decorativos y etiquetas adhesivas de seguridad.

## Procedimiento de impresión

Se recomiendan la serigrafía y la impresión offset con radiación ultravioleta.

## Datos técnicos

<b>Grosor</b> <sup>(1)</sup> (sin papel protector y adhesivo)	0,023 mm (transparente, cromo, cromo mate, oro brillante, oro brillante a ambos lados) 0,050 mm (blanco, cromo, cromo cepillada, oro brillante a ambos lados)
<b>Estabilidad dimensional</b> <sup>(1)</sup> (FINAT TM 14)	Pegado en acero, no se puede medir ninguna contracción en dirección transversal, en dirección longitudinal máx. 0,1 mm
<b>Resistencia a la temperatura</b> <sup>(2)</sup>	Pegada en aluminio, de -40° C a +120° C, sin variaciones
<b>Poder adhesivo</b> <sup>(1)</sup> (FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable)	12 N/25 mm
<b>Resistencia al arrancado</b> <sup>(1)</sup> (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: > 200 MPa Transversal: > 260 MPa
<b>Alargamiento de rotura</b> <sup>(1)</sup> (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: > 120% Transversal: > 80%
<b>Conservabilidad</b> <sup>(3)</sup>	2 años
<b>Temperatura de pegado</b>	> +8° C
<b>Durabilidad máxima en el caso de utilización correcta</b> exposición a la intemperie en posición vertical <sup>(4)</sup>	2 años (sin imprimir) Oro brillante, oro brillante a ambos lados: 1 año (sin imprimir)

<sup>(1)</sup> promedio <sup>(2)</sup> poco tiempo de exposición <sup>(3)</sup> en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire <sup>(4)</sup> clima centroeuropeo estándar

## Atención:

El fondo a recubrir debe estar exento de polvo, grasa y suciedad de cualquier tipo que pueda afectar al poder adhesivo del material. Las pinturas recientes deben secarse durante por lo menos tres semanas, o deben estar completamente endurecidas. Para determinar la compatibilidad se llevarán a cabo pruebas de aplicación con las pinturas previstas. Asimismo, se observarán las instrucciones de aplicación editadas por ORAFOL.

**AVISO IMPORTANTE**

Todos los productos ORACAL® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORACAL® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORACAL® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.