

Descripción del producto

Lámina metalizada de PET para el tintado de cristales de vehículos (interior) con estructura multicapa y varios grados de tintado. La lámina no es reflectante, tiene altas propiedades de control solar y es resistente a la decoloración.

Características del producto

Grosor ⁽¹⁾ (sin material de recubrimiento ni adhesivo)	0,038 mm
Adhesivo	Poliacrilato
Material de recubrimiento	Poliéster recubierto de silicona
Conservación ⁽²⁾	2 años
Temperatura de adhesión	> +10 °C
Tecnología de aplicación propuesta	Método de aplicación en húmedo
Máxima durabilidad ⁽³⁾ con un procesamiento profesional y un cuidado y uso adecuados	5 años (interior)

⁽¹⁾ Valor medio ⁽²⁾ Almacenar en posición vertical en el embalaje original (con soportes laterales), a 20 °C y 50 % de humedad relativa

⁽³⁾ Se aplica para uso en interiores. Si desea más información, consulte: <https://www.orafol.com/de/europe/support>

Propiedades de protección solar

	ORACAL® Basic'05	ORACAL® Basic'15	ORACAL® Basic'20	ORACAL® Basic'35	ORACAL® Basic'50
Transmisión (luz visible)	5,3 %	10,8 %	16,8 %	26,9 %	40,5 %
Reflexión (luz visible, interior)	4,8 %	4,9 %	5,3 %	5,9 %	7,3 %
Reflexión (luz visible, exterior)	6,8 %	7,2 %	7,6 %	7,5 %	8,1 %
Transmisión de energía solar	29,7 %	32,4 %	34,4 %	40,2 %	46,4 %
Reflejo de la energía solar	7,9 %	7,9 %	8,4 %	8,9 %	9,3 %
Absorción de energía solar	62,4 %	59,7 %	57,2 %	50,9 %	44,3 %
Rechazo de IR	37 %	37 %	37 %	37 %	37 %
Rechazo a los rayos UV	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
TSER*	54 %	52 %	50,6 %	46,5 %	42 %
Reducción del deslumbramiento	94 %	88 %	81 %	70 %	55 %

* Rechazo total de energía solar.



Nota sobre el producto

La información anterior se basa únicamente en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No representan una calidad acordada ni el aseguramiento de determinadas propiedades o una garantía de calidad y/o durabilidad con respecto a nuestras láminas ORAFOL®.

Durante el procesamiento (aplicación y eliminación), así como el cuidado y la utilización de las láminas ORAFOL®, deben observarse y cumplirse nuestras directrices actuales de procesamiento, así como las condiciones de cuidado y utilización, ya que, de lo contrario, no podrán alcanzarse las especificaciones de máxima durabilidad, según nuestra experiencia. En caso de incumplimiento de las directrices de procesamiento, así como de las condiciones de cuidado y uso, la garantía y la responsabilidad quedan excluidas.

Póngase en contacto con un técnico publicitario experimentado, con su distribuidor o con nuestro servicio de atención al cliente (graphic.innovations@orafol.de) si tiene más dudas.

La trazabilidad de nuestras mercancías según la norma ISO 9001 viene dada por el número de rollo.

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORACAL® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Los productos están garantizados como de calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La información publicada sobre los productos ORACAL® se basa en investigaciones que la empresa considera fiables, pero no constituye una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORACAL® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios.

ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 1 – D 16515 Oranienburg - Alemania
graphic.innovations@orafol.de – www.orafol.de