

Descripción del producto

Lámina de tintado de ventanas de PET sin metal para vehículos (interior) con un grosor de capa ideal y varios grados de tintado. La lámina no es reflectante, tiene altas propiedades de control solar y es resistente a la decoloración.

Características del producto

Grosor ⁽¹⁾ (sin material de recubrimiento ni adhesivo)	0,038 mm
Adhesivo	Poliacrilato
Material de recubrimiento	Poliéster recubierto de silicona
Conservación ⁽²⁾	2 años
Temperatura de adhesión	> +10 °C
Tecnología de aplicación propuesta	Método de aplicación en húmedo
Máxima durabilidad ⁽³⁾ con un procesamiento profesional y un cuidado y uso adecuados	7 años (interior)

⁽¹⁾ Valor medio ⁽²⁾ Almacenar en posición vertical en el embalaje original (con soportes laterales), a 20 °C y 50 % de humedad relativa

⁽³⁾ Se aplica para uso en interiores. Si desea más información, consulte: <https://www.orafol.com/de/europe/support>

Propiedades de protección solar

	ORACAL® CA'05	ORACAL® CA'15	ORACAL® CA'20	ORACAL® CA'35	ORACAL® CA'50	ORACAL® CA'70
Transmisión (luz visible)	5,5 %	11 %	20,5 %	31,3 %	48 %	77,5 %
Reflexión (luz visible, interior)	4,8 %	5 %	5,2 %	5,5 %	6,2 %	7,8 %
Reflexión (luz visible, exterior)	5,1 %	5,1 %	5 %	5,3 %	6,1 %	7,6 %
Transmisión de energía solar	34,3 %	36,3 %	40,2 %	46,1 %	54 %	65,6 %
Reflejo de la energía solar	5,7 %	5,8 %	5,8 %	6,1 %	6,4 %	6,9 %
Absorción de energía solar	60 %	57,9 %	54 %	47,8 %	39,6 %	27,5 %
Rechazo de IR	31 %	31 %	31 %	31 %	30 %	31 %
Rechazo a los rayos UV	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
TSER*	50 %	48,6 %	45,5 %	41,2 %	35,5 %	27,2 %
Reducción del deslumbramiento	94 %	88 %	77 %	65 %	47 %	14 %

* Rechazo total de energía solar.



Nota sobre el producto

La información anterior se basa únicamente en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No representan una calidad acordada ni el aseguramiento de determinadas propiedades o una garantía de calidad y/o durabilidad con respecto a nuestras láminas ORAFOL®.

Durante el procesamiento (aplicación y eliminación), así como el cuidado y la utilización de las láminas ORAFOL®, deben observarse y cumplirse nuestras directrices actuales de procesamiento, así como las condiciones de cuidado y utilización, ya que, de lo contrario, no podrán alcanzarse las especificaciones de máxima durabilidad, según nuestra experiencia. En caso de incumplimiento de las directrices de procesamiento, así como de las condiciones de cuidado y uso, la garantía y la responsabilidad quedan excluidas.

Póngase en contacto con un técnico publicitario experimentado, con su distribuidor o con nuestro servicio de atención al cliente (graphic.innovations@orafol.de) si tiene más dudas.

La trazabilidad de nuestras mercancías según la norma ISO 9001 viene dada por el número de rollo.

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORACAL® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Los productos están garantizados como de calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La información publicada sobre los productos ORACAL® se basa en investigaciones que la empresa considera fiables, pero no constituye una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORACAL® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios.

ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 1 – D 16515 Oranienburg – Alemania
graphic.innovations@orafol.de – www.orafol.de