

## Descripción

Película de PVC blando, transparente, con superficie brillante (G) y mate (M), con protección máxima contra la radiación ultravioleta.

## Material de recubrimiento

Papel siliconado, blanco, 90 g/m<sup>2</sup>

## Adhesivo de pegado

Poliacrilato solvente, adherente permanente

## Campo de aplicación

Para la protección de imágenes impresas de forma digital de gran tamaño en aplicaciones interiores y exteriores. El material se recomienda en combinación con materiales de impresión digital con tintas UV.

## Datos técnicos

<b>Grosor*</b> (sin papel protector y adhesivo)	0,070 mm
<b>Resistencia a la temperatura</b>	Pegada en aluminio, de -40° C a +80° C, sin variaciones
<b>Resistencia a los disolventes y productos químicos</b>	Resistente al agua, a los agentes de limpieza, al alcohol y a los disolventes alifáticos a temperatura ambiente 72 horas después del pegado en aluminio
<b>Resistente al fuego</b> (DIN EN 13501-1)	C-s1,d0 (retardante de llama, sin/baja producción de humo, sin gotas incandescentes)
<b>Poder adhesivo*</b> (FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable)	14 N/25 mm
<b>Resistencia al arrancado</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 19 MPa Transversal: min. 19 MPa
<b>Alargamiento de rotura</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 130% Transversal: min. 150%
<b>Conservabilidad**</b>	2 años
<b>Temperatura de pegado</b>	> +8° C
<b>Condiciones de durabilidad</b> exposición a la intemperie en posición vertical (clima centroeuropeo estándar)	4 años

\* promedio \*\* en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire

## Atención:

Debido a la gran variedad de imágenes impresas a proteger y a los diferentes métodos de impresión para la realización de aquellas es imprescindible que el usuario verifique la aptitud de los laminados protectores ORAGUARD® en una determinada imagen impresa en concreto. Asimismo, se observarán las instrucciones de aplicación editadas por ORAFOL. La trazabilidad de nuestra mercancía según ISO 9001 está garantizada mediante el número indicado en cada bobina.

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAGUARD® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAGUARD® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAGUARD® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAGUARD® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.