

## Descripción del producto

Película de laminación de poliuretano de alto rendimiento con superficie brillante (G) y satinada (SG) y una protección UV muy eficaz.

Serie	Material frontal	Adhesivo
279	transparente (G, SG)	permanente, transparente

Para la protección de formatos de imagen grandes impresos digitalmente en aplicaciones interiores y exteriores. Especialmente recomendado en combinación con la película de impresión digital de poliuretano ORAJET® 3971 RA+ ProSlide.

## Características del producto

<b>Grosor</b> <sup>(1)</sup>	Material frontal	0,050 mm
	Material frontal + adhesivo sensible a la presión	0,080 mm
<b>Adhesivo</b>		Poliacrilato con base de disolvente
<b>Material de recubrimiento</b>		Papel siliconado, blanco, 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Resistencia adhesiva</b> <sup>(1)</sup> (FINAT TM 1, tras 24 h, acero inoxidable)		10 N/25 mm
<b>Estabilidad dimensional</b> (FINAT TM 14, aluminio, 70 °C, después de 1 semana)		0,1 mm
<b>Resistencia a la tracción</b> (DIN EN ISO 527)		Longit.: > 15 MPa
		Transv.: > 15 MPa
<b>Alargamiento a la rotura</b> (DIN EN ISO 527)		Longit.: > 150 %
		Transv.: > 150 %
<b>Resistencia a la temperatura</b> <sup>(2)</sup>		Pegado al aluminio, -50 °C hasta +100 °C, sin cambios
<b>Conservación</b> <sup>(3)</sup>		2 años
<b>Temperatura de adhesión</b>		> +8 °C
<b>Máxima durabilidad</b> <sup>(4)</sup> con un procesamiento profesional y un cuidado y uso adecuados		10 años

<sup>(1)</sup> Valor medio <sup>(2)</sup> Carga de corta duración <sup>(3)</sup> Almacenar en posición vertical en el embalaje original (con soportes laterales), a 20 °C y 50 % de humedad relativa <sup>(4)</sup> Se aplica a la exposición vertical al aire libre y a un clima centroeuropeo normal. La durabilidad real y esperada depende principalmente de las condiciones ambientales, pero también del tratamiento previo del sustrato y del mantenimiento regular. Si desea más información, consulte: <https://www.orafol.com/de/europe/support>

## Nota sobre el producto

Dada la gran variedad de imágenes impresas que hay que proteger y los diferentes métodos de impresión utilizados para producirlas, es esencial que el procesador se asegure de la idoneidad de los laminados de protección ORAGUARD® para la imagen impresa concreta. Además, deben respetarse las instrucciones de procesamiento emitidas por el ORAFOL. La trazabilidad de nuestras mercancías según la norma ISO 9001 viene dada por el número de rollo.

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAGUARD® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Los productos están garantizados como de calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La información publicada sobre los productos ORAGUARD® se basa en investigaciones que la empresa considera fiables, pero no constituye una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORAGUARD® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios. ORAGUARD® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.