

Descripción

Las películas reflectantes ORALITE® de la serie 5831 High Intensity Construction Grade son películas resistentes a la intemperie, autoadhesivas, retroreflectantes y con una excelente resistencia a la corrosión y a los disolventes. La superficie lisa de las películas reflectantes ORALITE® de la serie 5831 High Intensity Construction Grade permite una impresión excelente. El sistema catadióptrico de las películas reflectantes ORALITE® de la serie 5831 High Intensity Construction Grade se compone de esferas de cristal encapsuladas parcialmente en una capa de plástico (corresponde a la clase RA 2, el diseño B, antes tipo II). Las películas reflectantes ORALITE® de la serie 5831 High Intensity Construction Grade están provistas de una marca de agua. Los valores de reflexión y los colores de reflexión diurnos cumplen con las especificaciones internacionales para materiales reflectantes de esta clase, como por ejemplo EN 12899-1 (Europa), DIN 67520 y DIN 6171 (Alemania), BS 873: Part 6 (Reino Unido), NFP 98-520 (Francia), SN 640878 (Suiza), ASTM D 4956 (EE.UU.), JIS Z 9117 (Japón).

Superficie

Película acrílica, flexible

Adhesivo de pegado

Poliacrilato solvente, permanente, buena adherencia instantánea

Material de recubrimiento

Película PP, siliconada por un lado, 0,075 mm, con marca de agua de identificación.

Campo de aplicación

Las películas reflectantes ORALITE® de la serie 5831 High Intensity Construction Grade se han desarrollado especialmente para la fabricación de señales y dispositivos guía de tráfico, avisos y señales indicativas y dispositivos para la señalización de obras, previstos para la utilización en el exterior durante un periodo medio. Debido al adhesivo adherente aplicado, las láminas están previstas para el pegado en fondos de poliolefinos.

La serie 5831 High Intensity Construction Grade está disponible con la impresión requerida para las balizas para la señalización de obras y están disponibles tanto como paquete de aplicación como en forma de bobinas.

La estructura especial de las células permite la identificación de la película reflectante por el fabricante.

En la aplicación de las películas reflectantes ORALITE® de la serie 5831 High Intensity Construction Grade se observarán los reglamentos nacionales correspondientes.

Datos técnicos

Valores de reflexión mínimos (DIN 67520 parte 1 y parte 2, en estado nuevo)

Réflexion spécifique minimum R' en cd / lx par m ²									
Angulo de observación	0,2°			0,33°			2°		
Angle d'éclairage	5°	30°	40°	5°	30°	40°	5°	30°	40°
Blanco (010)	250	150	110	180	100	95	4	2,4	1,4
Amarillo (020)	170	100	70	122	67	64	3	1,5	1
Rojo (030)	45	25	15	25	14	13	0,8	0,4	0,3

Colores (DIN 5033 parte 3, DIN 5036 parte 1, DIN 6171, en estado nuevo)

Coordenadas del color									
	1		2		3		4		Luminance β
	x	y	x	y	x	y	x	y	
Blanco (010)	0,305	0,315	0,335	0,345	0,325	0,355	0,295	0,325	$\geq 0,27$
Amarillo (020)	0,494	0,505	0,47	0,48	0,513	0,437	0,545	0,454	$\geq 0,16$
Rojo (030)	0,735	0,265	0,7	0,25	0,61	0,34	0,66	0,34	$\geq 0,03$

Grosor* (sin papel protector y adhesivo)	0,210 mm
Resistencia a la temperatura	pegada en aluminio, de -40° C a +82° C
Resistencia al agua marina (DIN 50021)	pegada en aluminio, sin variaciones después de 100h/23° C
Resistencia a los disolventes y productos químicos	el pegado correctamente realizado es resistente a la mayoría de aceites minerales, grasas, combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles y álcalis
Resistencia a los detergentes	pegada en aluminio, sin variaciones después de 8h en solución de detergente (0,5% de un detergente doméstico), a temperatura ambiente y a 65° C
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable)	15 N/25 mm (rotura de la película)
Conservabilidad**	2 años
Temperatura de pegado	> +10° C
Condiciones de durabilidad exposición a la intemperie en posición vertical (clima centroeuropeo estándar)	5 años

* promedio

** en el embalaje original, a 20°C y 50% de humedad relativa del aire

*** clima centroeuropeo estándar

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Todos los productos ORALITE® están sometidos durante todo el proceso de fabricación a un riguroso control de calidad. Aseguramos el suministro de los productos con una calidad usual y libre de defectos de fabricación. Las informaciones publicadas sobre los productos ORALITE® se basan en resultados experimentales que son fiables según la opinión de la empresa pero que no permiten deducir ningún tipo de garantía. Debido al elevado número de posibilidades de uso de los productos ORALITE® y al desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el cliente debe comprobar la idoneidad y eficacia del producto para el uso previsto y aceptar todos los riesgos relacionados con dicho uso. Todas las especificaciones se pueden modificar sin previo aviso.

Se excluye cualquier garantía para aplicaciones que no se especifiquen en la Ficha Técnica o no se mencionen en las instrucciones de aplicación de ORAFOL. La durabilidad de los rótulos depende de un gran número de factores, como p. ej. la elección y preparación de la base, el cumplimiento de las instrucciones de aplicación recomendadas, el lugar geográfico, las condiciones meteorológicas, así como la conservación del producto y del rótulo terminado. ORAFOL no se hace responsable de defectos que se deban a una base inadecuada o una preparación insuficiente de la superficie. Para más información al respecto consulte el documento de garantía publicado en www.orafol.com.

ORALITE® es una marca de la empresa ORAFOL Europe GmbH.

