

Description

Ce ruban adhésif double face est constitué d'un support en film polypropylène recouvert sur ses deux faces d'un adhésif à base de caoutchouc. Cet autoadhésif résistant au vieillissement est recouvert de papier siliconé sur les deux faces.

Support

Film polypropylène, 0,028 mm

Matériau protecteur

Papier siliconé sur les deux faces, 80 g/m², marron

Adhésif

Caoutchouc

Domaines d'utilisation

Le ruban adhésif double face est un ruban standard pouvant être utilisé sur les matériaux les plus divers. Il peut également être utilisé comme aide au montage et épouse bien les formes du support. Il est résistant sous réserves en présence de produits chimiques présentant une tendance à la migration (plastifiants). Ne convient pas pour les sols en pierre artificielle et le marbre.

Caractéristiques techniques

Épaisseur* (adhésif + support)	0,080 mm	
Résistance aux températures***	de -20° C à + 70° C	
Adhésivité de départ* (méthode d'essai FINAT n° 1, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	8 N/25 mm	après 1 min
	10 N/25 mm	après 20 min
	12 N/25 mm	après 24 h
Force de cisaillement* (méthode d'essai FINAT n° 8, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	>72 h	à 23° C
	4 min	à 70° C
Garantie de stockage**	1 an	
Température de collage	> +15° C	

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité *** 1h, atmosphère normale, Europe centrale

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORABOND® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORABOND® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORABOND® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORABOND® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.