

Description

Ce ruban adhésif de montage est composé de mousse PE noire à cellules fermées revêtue sur les deux faces d'un autoadhésif acrylate modifié. L'autoadhésif acrylate modifié garantit une adhésivité de départ élevée et de résistance au cisaillement.

Support

Mousse PE à cellules fermées, noire, 0,5 mm

Matériau protecteur

Papier siliconé sur les deux faces, 90 g/m², blanc

Adhésif

Acrylate modifié

Domaines d'utilisation

Fixation durable de bordures, panneaux, lettres et emblèmes de l'industrie automobile. La bonne résistance de ce produit aux UV, à l'eau et au vieillissement le rend adapté aux utilisations en extérieur.

Caractéristiques techniques

Épaisseur* (adhésif + support)	0,6 mm		
Densité	180 kg/m ³		
Résistance aux températures***	de -40° C à + 95° C		
Adhérence immédiate* (loop tack, méthode d'essai FINAT n° 9)	30 N/25 mm		
Adhésivité de départ*	21 N/25 mm (méthode d'essai FINAT n° 1, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	25 N/25 mm 28 N/25 mm	après 1 min après 20 min, déchirure de la mousse après 24 h, déchirure de la mousse
Force de cisaillement*	(méthode d'essai FINAT n° 8, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	>300 h >6 h	à 23° C à 70° C
Garantie de stockage**	2 ans		
Température de collage	> +18° C		

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité *** atmosphère normale, Europe centrale

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORABOND® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORABOND® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORABOND® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORABOND® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.

