

Description

Ce ruban adhésif de montage est composé de mousse PE blanche à cellules fermées revêtue sur les deux faces d'un autoadhésif à base de caoutchouc. Le ruban adhésif de montage double face est recouvert d'un papier siliconé blanc. L'autoadhésif à base de caoutchouc se distingue notamment par une bonne adhérence sur les supports apolaires. Le ruban adhésif de montage double face est recouvert d'un papier siliconé blanc.

Support

Mousse PE à cellules fermées, blanche, 0,8 mm

Matériau protecteur

Papier siliconé sur les deux faces, 90 g/m², blanc

Adhésif

Caoutchouc

Domaines d'utilisation

Fixation de plaques, présentoirs et accessoires ménagers. Produit économique et universel.

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| Épaisseur* (adhésif + support) | 0,9 mm | |
| Densité | 95 kg/m ³ | |
| Résistance aux températures*** | de -30° C à + 70° C | |
| Loop Tack* (FINAT n° 9) | 28 N/25 mm | |
| Adhésivité de départ* | 18 N/25 mm | après 1 min |
| (méthode d'essai FINAT n° 1, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm) | 36 N/25 mm | après 20 min, déchirure de la mousse |
| | 36 N/25 mm | après 24 h, déchirure de la mousse |
| Force de cisaillement* | | |
| (méthode d'essai FINAT n° 8, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm) | >500 h | à 23° C |
| | >1 h | à 70° C |
| Résistance aux températures* (S.A.F.T.) | 85° C | |
| Garantie de stockage** | 1 an | |
| Température de collage | > +15° C | |

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité *** atmosphère normale, Europe centrale

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORABOND® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORABOND® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORABOND® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORABOND® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.

