

### Description

Film PVC très souple épousant très bien les formes du support. Disponible en plus de 50 coloris à surface mate.

### Matériau protecteur

Paper siliconé sur une face, 137 g/m<sup>2</sup>. Le film blanc est muni d'un carton siliconé bleu clair accentuant le contraste avec le sujet.

### Adhésif

Polyacrylate, facile à détacher

### Domaines d'utilisation

Pour marquages, lettrages et décorations en intérieur, sur des surfaces de papier peint. Convient très bien au découpage assisté par ordinateur. Pour l'application, nous conseillons d'utiliser le ruban de transfert ORATAPE® LT 95.

### Caractéristiques techniques

<b>Épaisseur</b> * (sans papier protecteur et adhésif)	0,080 mm
<b>Stabilité dimensionnelle</b> (méthode d'essai FINAT n° 14)	Collé sur acier, pas de retrait mesurable en largeur, retrait max. 0,4 mm en longueur
<b>Résistance aux températures</b> ***	Collé sur aluminium, de -40° C à +80° C, pas de changement
<b>Résistance au feu</b> (DIN EN 13501-1)	B-s2, d= (ignifuge, dégagement limité de fumée, pas de vidange)
<b>Adhésivité de départ</b> * (méthode d'essai FINAT n° 1, après 24 h, acier inoxydable)	6 N/25 mm
<b>Résistance en traction</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinale : min. 19 MPa Transversale : min. 19 MPa
<b>Allongement à la rupture en traction</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinale : min. 130% Transversale : min. 150%
<b>Garantie de stockage</b> **	2 ans
<b>Température de collage</b>	> +10° C
<b>Résistance dans le temps du film</b> (en intérieur)	2 ans
<b>Détachabilité</b>	s'enlève de la plupart des surfaces sans laisser de traces

\* Valeur moyenne    \*\* dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité

### Indication :

Le support doit être exempt de poussière, de graisse et d'autres souillures, il ne doit présenter ni porosité ni relief, qui pourraient nuire au pouvoir adhésif du produit. Les surfaces peintes doivent être sèches. Pour s'assurer si le type de peinture offre une prise suffisante à l'adhésif, il est conseillé de faire des tests avant l'application définitive. Il faut par ailleurs respecter les conseils de mise en œuvre pour produits pour traceurs fournis par ORAFOL. La traçabilité de nos produits conformément à ISO 9001 est garantie par le numéro de bobine.

**NOTE IMPORTANTE**

Tous les produits ORACAL® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORACAL® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORACAL® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORACAL® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.