

Description

Film PVC très souple épousant très bien les formes du support. Blanc et transparent, disponible avec surface brillante et mate.

Matériau protecteur

Carton siliconé couché sur une face, 135 g/m²

Adhésif

Polyacrylate, adhérence permanente

Domaines d'utilisation

Pour marquages, lettrages et décorations destinés à une utilisation de courte et moyenne durée en extérieur. Durée de vie quasi illimitée en utilisation intérieure. Conforme aux exigences de la directive européenne 2005/84/CE (phthalates dans les jouets et les articles de puériculture) ainsi que européenne norme DIN EN 71 part 3.****

Techniques d'impression

Nous recommandons la sérigraphie. Des encres spéciales sont nécessaires pour la flexographie et l'impression offset UV.

Certificats

Homologation générale de type (AGB) selon § 22a StVZO (~~~D5426)

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Épaisseur * (sans papier protecteur et adhésif) | 0,080 mm |
| Stabilité dimensionnelle (méthode d'essai FINAT n° 14) | Collé sur acier, pas de retrait mesurable en largeur, retrait max. 0,4 mm en longueur |
| Résistance aux températures*** | Collé sur aluminium, de -40° C à +80° C, pas de changement |
| Résistance à l'eau | Collé sur aluminium, pas de changement après 48 h/23° C |
| Adhésivité de départ* (méthode d'essai FINAT n° 1, après 24 h, acier inoxydable) | 16 N/25 mm |
| Résistance en traction (DIN EN ISO 527) | Longitudinale : min. 19 MPa Transversale : min. 19 MPa |
| Allongement à la rupture en traction (DIN EN ISO 527) | Longitudinale : min. 130% Transversale : min. 150% |
| Garantie de stockage** | 1 an |
| Température de collage | ≥ 0° C (collage à sec) |
| Résistance dans le temps du film correctement mis en œuvre *** | 3 ans (non imprimé) |

exposition verticale aux intempéries

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité *** atmosphère normale, Europe centrale

**** Il ne peut pas être exclu que les films contiennent des traces infimes de ces substances, dues à des souillures, impossibles à éviter plan technique, de certaines matières premières, ou au processus de production. Nous ne procédons pas de manière systématique à une analyse de nos produits pour y détecter la présence de ces substances. Ces informations sur nos produits reposent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Nous ne pouvons assumer ni garantie ni responsabilité pour les facteurs échappant à nos connaissances et à notre contrôle.

Indication :

Le support doit être exempt de poussière, de graisse et d'autres souillures pouvant nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les surfaces récemment mises en peinture doivent être sèches ou complètement durcies. Pour vérifier la compatibilité, il faut exécuter des tests d'application avec les laques prévues. Il faut par ailleurs respecter les conseils de mise en œuvre fournis par ORAFOL. La traçabilité de nos produits conformément à ISO 9001 est garantie par le numéro de bobine.

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORACAL® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORACAL® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORACAL® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation.

Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORACAL® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.