

### Description

Film PVC premium coulé très voyant quelles que soient les conditions d'éclairage en lumière du jour, spécialement conçu pour les véhicules d'urgence. Particulièrement efficace au crépuscule, à l'aube et par mauvaise visibilité. La série ORACAL® 7710RA Fluorescent Premium Cast Plus est disponible dans les coloris suivants : 029 : jaune fluorescent et 039 : rouge fluorescent. La technologie RapidAir® permet un collage simple et rapide sans bulles, notamment des réalisations grand format. On peut éliminer facilement les bulles d'air en les faisant glisser vers l'extérieur du film. Cet adhésif spécial permet une adhérence sur des surfaces laquées, ainsi que sur des surfaces inégales et irrégulières. Sur les surfaces fortement bombées et sur les moulures ou les rivets, il faut poser ces films en leur faisant bien épouser les formes du support, les découper et les coller en veillant à faire se chevaucher les différents éléments. Le film collé s'enlève facilement avec des moyens appropriés.

### Matériau protecteur

Papier couché PE deux faces RapidAir®, siliconé une face, 143 g/m<sup>2</sup>

### Adhésif

Solvant de polyacrylate, repositionnable, adhésivité finale permanente

### Domaines d'utilisation

Destiné à une application en extérieur, pour la création d'une liaison adhésive de haute qualité sur des véhicules et moyens de transport devant faire l'objet d'une attention particulière.

### Caractéristiques techniques

Épaisseur <sup>(1)</sup> (sans papier protecteur et adhésif)	0,170 mm
Stabilité dimensionnelle <sup>(1)</sup> (méthode d'essai FINAT n° 14)	Collé sur acier, retrait max. 0,15 mm
Résistance aux températures <sup>(2)</sup>	Collé sur aluminium, de -50° C à +120° C, pas de changement
Résistance à l'eau de mer (DIN 50021)	Collé sur aluminium, pas de changement après 100 h/35° C
Résistance aux solvants / produits chimiques	À température ambiante, 72 h après collage sur aluminium, résistant à une exposition de courte durée à la plupart des huiles, graisses, carburants, solvants aliphatiques, acides faibles, sels et alcalis.
Adhésivité de départ <sup>(1)</sup> (méthode d'essai FINAT n° 1, après 24 h, acier inoxydable)	16 N/25 mm
Résistance en traction <sup>(1)</sup> (DIN EN ISO 527)	Longitudinale : > 18 MPa Transversale : > 18 MPa
Allongement à la rupture en traction <sup>(1)</sup> (DIN EN ISO 527)	Longitudinale : > 150% Transversale : > 150%
Garantie de stockage <sup>(3)</sup>	2 ans
Température de collage	> + 15° C
Résistance maximale dans le temps du film mis en œuvre par un spécialiste, entretenu et utilisé correctement, pour exposition verticale en extérieur. <sup>(4)</sup>	Rouge fluo : 3 ans Jaune fluo : 3 ans

<sup>(1)</sup> Valeur moyenne <sup>(2)</sup> exposition à court terme <sup>(3)</sup> dans le conditionnement d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité <sup>(4)</sup> atmosphère normale, Europe centrale

La durabilité réelle et prévue dépend principalement des conditions environnementales, mais aussi du prétraitement du support et de l'entretien régulier. Veuillez respecter les indications complémentaires à la fin de cette fiche technique. Vous trouverez plus d'informations sur :

[www.orafol.com/gp/europe/fr/support](http://www.orafol.com/gp/europe/fr/support)

### Attention :

Le support doit être exempt de poussière, de graisse et d'autres souillures pouvant nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les surfaces récemment mises en peinture doivent être sèches depuis au moins trois semaines ou déjà complètement durcies. Pour vérifier la compatibilité, il faut exécuter des tests d'application avec les laques prévues. Il faut par ailleurs respecter les conseils de mise en œuvre fournis par ORAFOL. La traçabilité du lot conformément à la norme ISO 9001 est possible sur la base du numéro de bobine.

### NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORACAL® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORACAL® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Toutefois, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORACAL® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORACAL® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.