

Description du produit

Film pour vitres en PET non métallique pour véhicules (intérieur) avec une épaisseur de couche idéale et différents degrés de teinte. Le film n'est pas réfléchissant, possède des propriétés de protection solaire élevées et résiste à la décoloration de la teinte.

Caractéristiques du produit

| | |
|---|--------------------------------|
| Épaisseur ⁽¹⁾ (sans matériau de couverture et adhésif) | 0,038 mm |
| Adhésif autocollant | Polyacrylate |
| Matériau de couverture | Polyester enduit de silicone |
| Capacité de stockage ⁽²⁾ | 2 ans |
| Température de collage | > +10 °C |
| Technique d'application suggérée | Procédure d'application humide |
| Durée de vie maximale ⁽³⁾ en cas de traitement dans les règles de l'art et d'entretien et d'utilisation corrects | 7 ans (intérieur) |

⁽¹⁾ Valeur moyenne ⁽²⁾ Stockage vertical dans l'emballage d'origine (avec supports latéraux), à 20 °C et 50 % d'humidité relative ⁽³⁾ Valable pour une utilisation à l'intérieur. Vous trouverez de plus amples informations sur le site : <https://www.orafol.com/de/europe/support>

Propriétés de protection contre le soleil

| | ORACAL® CA'05 | ORACAL® CA'15 | ORACAL® CA'20 | ORACAL® CA'35 | ORACAL® CA'50 | ORACAL® CA'70 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Transmission (lumière visible) | 5,5 % | 11 % | 20,5 % | 31,3 % | 48 % | 77,5 % |
| Réflexion (lumière visible, à l'intérieur) | 4,8 % | 5 % | 5,2 % | 5,5 % | 6,2 % | 7,8 % |
| Réflexion (lumière visible, à l'extérieur) | 5,1 % | 5,1 % | 5 % | 5,3 % | 6,1 % | 7,6 % |
| Transmission de l'énergie solaire | 34,3 % | 36,3 % | 40,2 % | 46,1 % | 54 % | 65,6 % |
| Réflexion de l'énergie solaire | 5,7 % | 5,8 % | 5,8 % | 6,1 % | 6,4 % | 6,9 % |
| Absorption de l'énergie solaire | 60 % | 57,9 % | 54 % | 47,8 % | 39,6 % | 27,5 % |
| Blocage des IR | 31 % | 31 % | 31 % | 31 % | 30 % | 31 % |
| Blocage des UV | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
| TSER* | 50 % | 48,6 % | 45,5 % | 41,2 % | 35,5 % | 27,2 % |
| Réduction de l'éblouissement | 94 % | 88 % | 77 % | 65 % | 47 % | 14 % |

* Total Solar Energy Rejection, rejet total d'énergie solaire.



Note concernant le produit

Les informations ci-dessus sont exclusivement basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne constituent ni une qualité convenue, ni l'assurance de certaines propriétés, ni une garantie de qualité et/ou de durabilité en ce qui concerne nos films ORAFOL®.

Lors du traitement (collage et retrait) ainsi que de l'entretien et de l'utilisation des films ORAFOL®, il convient d'observer et de respecter nos directives de traitement actuelles ainsi que les conditions d'entretien et d'utilisation, faute de quoi il ne sera pas possible, selon notre expérience, d'atteindre la durabilité maximale indiquée, notamment. En cas de non-respect des directives de traitement et des conditions d'entretien et d'utilisation, toute garantie et toute responsabilité sont exclues.

Pour toute autre question, veuillez contacter un technicien publicitaire expérimenté, votre revendeur ou notre service d'assistance clientèle (graphic.innovations@orafol.de).

La traçabilité de nos produits selon la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau.

REMARQUE IMPORTANTE

Tous les produits ORACAL® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans la qualité commerciale habituelle et exempts de défauts de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORACAL® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais ne constituent pas une garantie. En raison de la diversité des utilisations possibles des produits ORACAL® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit par rapport à l'utilisation prévue. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles.

ORACAL® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.

