

## Application

Ruban de mousse moyennement dur à double revêtement avec une épaisseur d'application de 500 microns (20 mil) et des adhésifs acryliques différentiels sur chaque face. Adhérence latérale du cylindre améliorée pour le montage de plaques photopolymères fines jusqu'à 1,7 mm (0,067") sur des cylindres d'impression, des manchons en composite ou en uréthane dans l'industrie de l'emballage flexible et de la pré-impression (procédé grande laize).

## Construction

<b>Épaisseur sans matériau protecteur*</b>	env. 550 microns (22 mil)
<b>Matériau protecteur</b>	Film PP gaufré, 110 microns, blanc
<b>Adhésif, face couverte</b>	acrylique
<b>Support</b>	mousse PE moyennement dure, blanche côté plaque
<b>Adhésif, face non couverte</b>	acrylique, adhérence améliorée


\* Moyenne

## Propriétés du produit

- Ruban de montage moyennement dur pour plaque
- Épaisseur d'application de 500 microns (20 mil)
- Niveau de dureté « moyen » indiqué par le code couleur blanc
- Tolérances d'épaisseur minimales
- Acrylate différentiel avec une adhérence améliorée sur le cylindre / manchon pour un montage sûr sans décollement des bords
- Démontage facile et propre
- Repositionnement facile
- Le revêtement gaufré permet de monter une plaque sans former de bulles d'air

## Champs d'application


- particulièrement adapté pour l'impression de lignes fines, de demi-tons et en polychromie
- combinaison compositions pleines et trames



ORAFLEX® 11623  
souple



ORAFLEX® 11653  
moyen



ORAFLEX® 11683  
ferme

## NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORAFLEX® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORAFLEX® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORAFLEX® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORAFLEX® est une marque déposée d'ORAFOL Europe GmbH.