

Description du produit

Film en polypropylène (BOPP) avec une surface mate (M) et un revêtement de surface pour une meilleure imprimabilité.

Série	Matériau frontal	Adhésif autocollant
3720	blanc (M)	amovible
3740	blanc (M)	permanent

Pour des publicités brillantes et aux couleurs intenses à l'intérieur et à l'extérieur, pour une courte période.

Méthodes d'impression recommandées : Impression jet d'encre avec encres UV ou latex*

Laminés recommandés : ORAGUARD® 236 (en option)

Caractéristiques du produit

Épaisseur ⁽¹⁾	Matériau frontal	0,060 mm	
	Matériau frontal + adhésif autocollant	0,080 mm	
Adhésif autocollant	Polyacrylate		
Matériau de couverture	Papier siliconé, 135 g/m ²		
Force d'adhérence ⁽¹⁾ (FINAT TM 1, après 24 h, acier inoxydable)	3720	5 N/25 mm	
	3740	8 N/25 mm	
Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14, aluminium, 70 °C, après 1 semaine)	max. 0,15 mm		
Résistance à la déchirure (DIN EN ISO 527)	Longitudinale : > 120 MPa		
	Transversale : > 120 MPa		
Allongement à la rupture (DIN EN ISO 527)	Longitudinale : > 80 %		
	Transversale : > 80 %		
Résistance à la température ⁽²⁾	Collé sur aluminium, -40 °C à +80 °C, pas de modification		
Capacité de stockage ⁽³⁾	2 ans		
Température de collage	> +10 °C		
Durée de vie maximale ⁽⁴⁾ en cas de traitement dans les règles de l'art et d'entretien et d'utilisation corrects	Sans impression		2 ans
	Avec impression		2 ans
	Avec impression et laminé avec ORAGUARD® 236		3 ans
Facilité d'élimination (3720)	S'enlève sans laisser de traces dans un délai de 2 ans sur la plupart des surfaces		

⁽¹⁾ Valeur moyenne ⁽²⁾ Sollicitation de courte durée ⁽³⁾ Stockage vertical dans l'emballage d'origine (avec supports latéraux), à 20 °C et 50 % d'humidité relative ⁽⁴⁾ Valable pour une exposition extérieure verticale et un climat normal d'Europe centrale. Les durées de vie réelles et escomptées dépendent avant tout des conditions environnementales, mais aussi, entre autres, du traitement préalable du substrat et de l'entretien régulier. Vous trouverez de plus amples informations sur le site : <https://www.orafol.com/de/europe/support>

* Pour obtenir le meilleur résultat d'impression possible, s'assurer d'utiliser un profil de support ICC approprié et les bons paramètres d'impression.

Note concernant le produit

Les informations ci-dessus sont exclusivement basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne constituent ni une qualité convenue, ni l'assurance de certaines propriétés, ni une garantie de qualité et/ou de durabilité en ce qui concerne nos films ORAFOL®.

Après l'impression, il faut veiller à ce que les encres sèchent soigneusement afin de ne pas nuire à la liaison ultérieure avec le stratifié. Le support à coller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres impuretés susceptibles de nuire au pouvoir adhésif du matériau.

Lors du traitement (collage et retrait) ainsi que de l'entretien et de l'utilisation des films ORAFOL®, il convient d'observer et de respecter nos directives de traitement actuelles ainsi que les conditions d'entretien et d'utilisation, faute de quoi il ne sera pas possible, selon notre expérience, d'atteindre la durabilité maximale indiquée, notamment. En cas de non-respect des directives de traitement et des conditions d'entretien et d'utilisation, toute garantie et toute responsabilité sont exclues.

Pour toute autre question, veuillez contacter un technicien publicitaire expérimenté, votre revendeur ou notre service d'assistance clientèle (graphic.innovations@orafol.de).

La traçabilité de nos produits selon la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau.

REMARQUE IMPORTANTE

Tous les produits ORAJET® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans la qualité commerciale habituelle et exempts de défauts de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORAJET® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais ne constituent pas une garantie. En raison de la diversité des utilisations possibles des produits ORAJET® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit par rapport à l'utilisation prévue. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles.

ORAJET® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.

