

## Description du produit

Les films ORALITE® 5600RA Fleet Engineer Grade sont des produits résistants aux intempéries, très souples et présentant une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux solvants.

Son adhésif activé par pression combiné avec la construction Rapid Air® permet une application facile.

Le produit est imprimable, se prête à une découpe pour traceur et a été spécialement conçu pour la fabrication de lettrages, de marquages et de décorations de haute qualité pouvant être appliqués sur les véhicules commerciaux et les flottes pour des applications amovibles permettant un démontage. Le matériau peut être appliqué sur des surfaces modérément courbées rivetées ou sur des substrats irréguliers, en raison de sa construction en PVC spécial coulé. ORALITE® 5600RA est composé de billes de verre à effet catadioptrique noyées dans une couche de matière plastique transparente.

## Rétro réflexion

Les films ORALITE® 5600RA satisfont aux exigences de performance de la réglementation européenne ECE 104, Classe D et AS/NZS 1906.1 Classe 2. Les coefficients typiques de rétro réflexion figurant dans le tableau 1 sont respectés quand ils sont mesurés conformément aux spécifications de la source lumineuse standard A de la CIE et aux consignes de la publication CIE 54.2.

## Couleur

ORALITE® 5600RA est disponible en 11 couleurs différentes. La couleur en lumière du jour d'ORALITE® 5600RA-070 est noire. En éclairage dans l'obscurité, l'impression de couleur va de l'argent au gris argenté. Les spécifications de couleur mesurées conformément au numéro CIE 15.2 sont répertoriées dans le tableau 2.

## Papier protecteur et adhésif

L'adhésif est un solvant de polyacrylate conçu pour une application facile. Le matériau protecteur (155 g/m<sup>2</sup>) est un film PE siliconé sur ses deux faces. La technologie Rapid Air® permet une application facile et rapide, réduisant l'incidence des bulles et des plis, en particulier pour des applications de grande taille.

Le code du produit et le numéro de lot sont imprimés sur la face arrière du revêtement.

## Application / Mise en œuvre

ORALITE® 5600RA a été spécialement conçu pour le collage de décorations de haute qualité appliquées sur des véhicules commerciaux et flottes.

Les surfaces sur lesquelles le matériau s'applique doivent être exemptes de poussière, de graisse et d'autres souillures pouvant nuire au pouvoir adhésif du film. Les surfaces récemment mises en peinture doivent être complètement sèches. Pour vérifier la compatibilité, vous devez effectuer des tests d'application préalables avec les laques et peintures prévues. Le matériau rétro réfléchissant autocollant ne peut être utilisé que pour application sèche. Si l'utilisateur prévoit une utilisation dans d'autres domaines, il doit, sous sa propre responsabilité, tester et évaluer si le produit convient à l'utilisation prévue et si celle-ci comporte des risques.

ORALITE® 5600RA peut être imprimé avec des encres de sérigraphie ORALITE® 5018 ou imprimé par jet d'encre avec la plupart des encres à base de solvants, UV ou latex. Veuillez vous référer aux instructions du fabricant de l'encre choisie pour déterminer si une stratification est requise. Dans ce cas, il est recommandé de stratifier le matériau avec ORALITE® 5051, ORAGUARD® 289F, ORAGUARD® 290F ou ORAGUARD® 293F pour une meilleure protection UV.

Lorsque vous utilisez des encres ou des imprimantes non ORAFOL, l'application doit être testée et approuvée par le client.

La chaleur contribue à retirer le produit, mais un dissolvant pour adhésifs à base de solvant sera peut-être nécessaire pour retirer tous les résidus d'adhésifs.

Pour obtenir des instructions d'application détaillées, veuillez vous référer à la documentation publiée par Orafol ou demander conseil à votre représentant de la division Reflective Solutions d'ORAFOL.

**Remarque :** Tous les produits ORALITE® sont issus d'une production certifiée ISO 9001:2015. La traçabilité des lots est assurée par le numéro de bobine.



## Caractéristiques du produit

Valeurs typiques du coefficient de rétroréflexion (feuille neuve, mesuré à l'aide d'un étalon colorimétrique CIE A et des dispositions de la norme CIE N°54.2) :

Tableau 1 - Coefficients de rétroréflexion spécifiques en cd/(lx m <sup>2</sup> )				
Angle d'observation	0,2°		0,33°	
Angle d'entrée	5°	30°	5°	30°
blanc (010)	100	40	80	35
jaune (020)	60	25	45	20
rouge (030)	18	8	15	6
orange (035)	27	10	23	8
bleu (050)	5	1,7	4	1
vert (060)	13	5	11	5
noir (070)	35	15	30	10
bleu ciel (084)	11	4	8	3
or (091)	70	27	50	22
jaune citron (213)	75	30	55	25
rouge rubis (364)	10	5	8	4

Limites de spécification de couleur à la lumière du jour (feuille neuve, mesure effectuée conformément à la norme CIE N°15.2) :

Tableau 2 – Coordonnées chromatiques									
Couleurs	1		2		3		4		Facteur de luminance $\beta$
	x	y	x	y	x	y	x	y	
blanc (010)	0,305	0,315	0,335	0,345	0,325	0,355	0,295	0,325	$\geq 0,35$
jaune (020)	0,494	0,506	0,470	0,480	0,513	0,437	0,545	0,455	$\geq 0,27$
rouge (030)	0,735	0,265	0,700	0,250	0,607	0,343	0,655	0,345	$\geq 0,05$
orange (035)	0,631	0,369	0,552	0,359	0,506	0,404	0,570	0,430	$\geq 0,12$
bleu (050)	0,100	0,109	0,146	0,156	0,183	0,115	0,137	0,038	$\geq 0,01$
vert (060)	0,007	0,703	0,216	0,448	0,147	0,400	0,018	0,454	$\geq 0,04$
noir (070)	0,385	0,355	0,300	0,270	0,260	0,310	0,345	0,395	$0 \geq \beta \geq 0,03$
bleu ciel (084)	0,120	0,125	0,160	0,120	0,160	0,480	0,160	0,460	$\geq 0,03$
or (091)	0,460	0,440	0,480	0,440	0,480	0,420	0,460	0,420	$\geq 0,16$
jaune citron (213)	0,395	0,515	0,450	0,460	0,495	0,502	0,423	0,574	$\geq 0,16$
rouge rubis (364)	0,710	0,290	0,610	0,300	0,569	0,341	0,655	0,345	$\geq 0,03$

## Propriétés physiques et chimiques

Épaisseur* (sans papier de protection)	150 microns (5,9 mil)
Résistance aux températures**	collé sur aluminium, de -50°C à +95°C (de -58°F à 203°F)
Adhésivité de départ* (méthode d'essai FINAT-TM1, après 24h)	collé à l'acier inoxydable : 15 N/25 mm (1 pouce) collé à un revêtement acrylique : 12 N/25 mm (1 pouce)
Garantie de stockage***	2 ans
Température de collage	> +15°C (+60°F)
Résistance dans le temps du film correctement mis en œuvre*** avec exposition verticale aux intempéries	7 ans

\* Valeur moyenne

\*\* atmosphère normale, Europe centrale

\*\*\* dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 %  
d'humidité relative

**Remarque :** Les valeurs exprimées en unités SI sont considérées comme standard. Les valeurs entre parenthèses sont des conversions et ne doivent pas être considérées comme standard, car elles risquent d'être approximatives.

## REMARQUE IMPORTANTE

Pendant toute la durée du processus de fabrication, tous les produits ORAFOL sont soumis à un contrôle qualité rigoureux. Nous garantissons qu'ils sont de qualité loyale et marchande et exempts de tous défauts de fabrication. Les informations publiées reposent sur nos analyses et nos recherches et ne constituent aucune garantie de propriétés ni aucun accord de qualité. En raison de la variété des possibilités d'utilisation des produits ORAFOL et de la constante mise au point de nouvelles applications, l'acheteur est appelé à évaluer soigneusement l'adéquation et la performance du produit dans la perspective de l'usage auquel il est destiné et assume tous les risques en corrélation avec une telle utilisation. Aucune garantie n'est assumée pour des fins différentes de celles mentionnées dans la Fiche technique ni pour des applications qui ne sont pas mises en œuvre conformément aux consignes d'utilisation d'ORAFOL.

La durabilité du produit final dépend d'une multitude de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, le choix et la préparation du substrat, le respect des directives d'application recommandées, le territoire géographique, les conditions d'exposition et la maintenance du matériel ORAFOL et du produit final. Les défauts du produit induits par le support ou une préparation de surface incorrecte ne sauraient engager la responsabilité d'ORAFOL.

Lors de l'utilisation des produits ORAFOL, il est nécessaire de respecter toute réglementation nationale pertinente. ORAFOL vous recommande de vous informer auprès des autorités locales à propos des prescriptions actuelles en vigueur et de vous assurer que le produit satisfait à ces exigences. Pour tout complément d'information, veuillez prendre contact avec ORAFOL.

ORALITE® est une marque de la société ORAFOL Europe GmbH.