

Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo si compone di un supporto di pellicola in poliestere, il quale è rivestito, su ambedue i lati, con un adesivo di acrilato modificato a base solvente, di differente potere adesivo. L'adesivo dalla parte aperta del nastro dimostra una ottima termostabilità, un'alta viscosità e resistenza all'umidità. L'adesivo rivestito si lascia rimuovere facilmente da tanti tipi di superficie, senza lasciare residui.

Materiale di supporto

Film in poliestere, 0,012 mm

Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata, 90 g/m², marrone

Adesivo

Lato coperto: acrilato solvente modificato, rimovibile

Lato aperto: acrilato solvente puro, adesione permanente

Applicazioni

Questo materiale è consigliato come equipaggiamento autoadesivo su diversi tipi di materiale i quali devono essere rimossi in un secondo tempo senza lasciare residui.

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,100 mm		
Termostabilità***	da -40° C a +120° C		
Resistenza ai solventi e sostanze chimiche	In caso di applicazione a perfetta regola d'arte resistente contro la maggior parte di olii minerali, grassi, carburanti, solventi a base alifatica, acidi leggeri, sali ed alcali		
Prova di tensocorrosione* (FINAT TM9)	8 N / 25 mm		
Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	Dopo 1 minuto:	Lato aperto	Lato coperto
	6 N / 25 mm	16 N / 25 mm	
	Dopo 20 minuti:	7 N / 25 mm	18 N / 25 mm
	Dopo 24 h:	8 N / 25 mm	20 N / 25 mm
Tenuta* (FINAT TM8, su acciaio inossidabile rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	A 23° C: A 70° C:	Lato aperto >300 h > 72 h	Lato coperto >300 h > 72 h
Termostabilità (S.A.F.T.)	80° C		
Tempo di magazzinaggio**	2 anni		
Temperatura di applicazione	>15° C		

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

