

Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo è costituito da un supporto in tessuto non-tessuto in carta, coperto su entrambi i lati da un adesivo in acrilato a dispersione modificata. Presenta un'adesione iniziale molto buona oltre a un'elevata resistenza all'invecchiamento. È rivestito di carta bisiliconata.

Materiale di supporto

Tessuto non-tessuto in carta, 12,7 g/m²

Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata, 90 g/m², marrone

Adesivo

Acrilato modificato a dispersione, privo di alchilfenoli etossilati, trasparente

Applicazioni

Utilizzato come mezzo adesivo per poliestere e poliuretano. Questo nastro è inoltre adatto per l'adesione di gomma cellulare, schiume impregnate o a pori piccoli, feltro, tessuti e altre superfici lisce o leggermente ruvide. Per la giunzione di carta, cartone e rotoli di pellicola.

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,110 mm	
Termostabilità***	da -40° C a +120° C	
Prova di tensocorrosione* (FINAT TM9)	13 N / 25 mm	
Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	17 N / 25 mm	dopo 1 minuto
	20 N / 25 mm	dopo 20 minuti
	22 N / 25 mm	dopo 24 h
Tenuta* (FINAT TM8, su acciaio inossidabile rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	24 h	a 23° C
	30 min.	a 70° C
Termostabilità (S.A.F.T.)	100° C	
Tempo di magazzinaggio**	2 anni	
Temperatura di applicazione	>15° C	

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.