

### Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo si compone di un supporto in carta di tessuto non-tessuto, rivestito su ambedue i lati con un acrilato modificato a dispersione, che dimostra un'ottima termostabilità e resistenza all'invecchiamento, nonché un'alto potere adesivo con larga resistenza agli ammorbidenti. L'adesivo è coperto con una carta bisiliconata.

### Materiale di supporto

Carta di tessuto non-tessuto, 12,7 g/m<sup>2</sup>

### Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata, 90 g/m<sup>2</sup>, marrone

### Adesivo

Acrilato modificato a dispersione

### Applicazioni

Il nastro biadesivo si adatta particolarmente per l'equipaggiamento autoadesivo di materiali in caucciù a celle e EPDM. Grazie al suo potere altamente adesivo, esso si può utilizzare per l'adesione di tessuti, legno, schiume a pori aperti o chiusi, polietilene a celle, PVC morbido e di altre superfici ruvide e aperte. A causa delle caratteristiche chimiche della gomma cellulare EPDM, l'idoneità e la resistenza devono essere provate caso per caso prima dell'applicazione.

### Dati tecnici

<b>Spessore*</b> (adesivo + supporto)	0,160 mm
<b>Termostabilità***</b>	da -40° C a +140° C
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	23 N / 25 mm dopo 1 minuto 25 N / 25 mm dopo 20 minuti 27 N / 25 mm dopo 24 h
<b>Tenuta*</b> (FINAT TM8, su acciaio inossidabile rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	>72 h a 23° C 30 min. a 70° C
<b>Termostabilità * (S.A.F.T.)</b>	110° C
<b>Tempo di magazzinaggio**</b>	2 anni
<b>Temperatura di applicazione</b>	>15° C

\* Valore medio \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C \*\*\* a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

### AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.