

Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo si compone di un supporto di tessuto non-tessuto in carta, rivestito su ambedue i lati con un adesivo di Caucciù. L'adesivo è caratterizzato da un'altissima appiccicosità. Esso è ricoperto da una carta bisiliconata.

Materiale di supporto

Tessuto non-tessuto in carta, 12,7 g/m²

Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata, 80 g/m², marrone

Adesivo

Caucciù

Applicazioni

Il nastro biadesivo si adatta sia all'equipaggiamento autoadesivo di materiali e schiume a pori grossi, fibrosi e a superficie ruvida, che a superfici di vetro e di carta. Esso è parzialmente resistente in presenza di sostanze chimiche, tendenti alla migrazione (ammorbidenti).

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,140 mm
Termostabilità***	Da -40° C a +70° C
Prova di tensocorrosione* (FINAT TM9)	13 N/25 mm
Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	19 N/25 mm dopo 1 min 20 N/25 mm dopo 20 min 21 N/25 mm dopo 24 h
Tenuta* (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	>72 h a 23° C 4 min. a 70° C
Termostabilità* (S.A.F.T.)	75° C
Tempo di magazzino**	1 anno
Temperatura di applicazione	> +15° C

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.