

Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo si compone di un supporto di carta tessuto-non-tessuto, il quale è rivestito su ambedue i lati con un adesivo a base caucciù. L'adesivo è caratterizzato da una viscosità particolarmente alta. L'adesivo è rivestito di un supporto in carta bisiliconata.

Materiale di supporto

Tessuto non-tessuto in carta, 12,7 g/m²

Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata, 80 g/m², marrone

Adesivo

Caucciù

Applicazioni

Il nastro biadesivo è stato progettato per l' equipaggiamento autoadesivo di materiali a grandi pori, ruvidi e fibrosi come per es. espansi impregnati e polietilene a celle. Parzialmente resistente in presenza di sostanze chimiche con tendenza a migrare (ammorbidenti).

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Spessore* (adesivo + supporto) | 0,110 mm |
| Termostabilità*** | Da -40° C a +60° C |
| Prova di tensocorrosione* (FINAT TM9) | 30 N/25 mm |
| Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm) | 22 N/25 mm dopo 1 min 25 N/25 mm dopo 20 min 30 N/25 mm dopo 24 h |
| Tenuta* (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm) | 6 h a 23° C 2 min. a 70° C |
| Termostabilità* (S.A.F.T.) | 70° C |
| Tempo di magazzino** | 1 anno |
| Temperatura di applicazione | > +15° C |

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.