

### Descrizione prodotto

Film poliolefinico su base di polipropilene, disponibile nei colori bianco e trasparente. La sua superficie è stata trattata in modo da offrire una migliore stampabilità. La superficie è lucida (G).

### Supporto

Carta monosiliconata da 135 g/m<sup>2</sup>.

### Adesivo

Poliacrilato, adesivo permanente

### Applicazioni

Questo materiale si adatta per le applicazioni esterne come demarcazioni, scritte e decorazioni. Negli impieghi interni ha una durata quasi illimitata nel tempo.

### Procedimenti di stampa

E' consigliata la stampa serigrafica e la stampa UV-offset. Vi preghiamo informarVi presso il vostro produttore di colori per stampa, quali sono i colori adatti a questo materiale.

### Certificati

BS 5609 articolo 2 (Resistenza alla salinità dell'acqua)

### Dati tecnici

<b>Spessore*</b> (senza carta protettiva ed adesivo)	0,090 mm
<b>Stabilità dimensionale</b> (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di. 0,4 mm
<b>Termostabilità</b>	Applicato su alluminio, da -40° C a +70° C, nessuna alterazione
<b>Resistenza alla salinità dell'acqua di mare</b> (DIN 50021)	Applicato su alluminio, dopo 48h/23° C nessuna alterazione
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	12 N/25 mm
<b>Resistenza allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min.38 MPa In altezza: min.38 MPa
<b>Allungamento allo strappo</b> (BS 2782, ASTM D 882, DIN 53455)	In lunghezza: min. 130% (trasp.), min. 110 (bianco) In altezza: min. 180% (trasp.), min. 120 (bianco)
<b>Tempo di magazzinaggio**</b>	2 anni
<b>Temperatura di applicazione</b>	> +10° C
<b>Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte</b> esposizione verticale alle intemperie (condizioni climatiche medie dell'Europa centrale)	2 anni (non stampato)

\* Valore medio    \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C

### Avvertenza:

La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere libera da polvere, grassi di ogni genere nonché altre impurità che possono influenzare il potere adesivo. Nuove verniciature devono essere completamente consolidate. Al fine di assicurare la compatibilità del prodotto, viene consigliato effettuare delle prove d'applicazione con le lacche previste. Inoltre, si consiglia di rispettare le indicazioni di lavorazione redatte dalla stessa ORAFOL.

**AVVISO IMPORTANTE**

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORACAL® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORACAL® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

