

**Descrizione prodotto**

Film morbido in PVC con ottime caratteristiche di aderenza. Disponibile in oltre 50 colori con superficie opaca.

**Supporto**

Carta monosiliconata da 135 g/m<sup>2</sup>. Per il colore bianco viene utilizzata una carta siliconata di colore azzurro, al fine di evidenziare maggiormente il contrasto con il motivo intagliato.

**Adesivo**

Poliacrilato, facilmente rimovibile

**Applicazioni**

Per applicazioni in interni come marcature, iscrizioni e decorazioni applicate a superfici con carta da parati. Consigliato per la lavorazione sui plotter da intaglio. Per l'applicazione si consiglia l'utilizzo del nastro di trasferimento ORATAPE® LT 95.

**Dati tecnici**

<b>Spessore*</b> (senza carta protettiva ed adesivo)	0,080 mm
<b>Stabilità dimensionale</b> (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di. 0,4 mm
<b>Termostabilità***</b>	Applicato su alluminio, da -40° C a +80° C, nessuna alterazione
<b>Reazione al fuoco</b> (DIN EN 13501-1)	B-s2, d= (ritardante di fiamma, fumo limitato, nessuno sgocciolamento)
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	6 N/25 mm
<b>Resistenza allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 19 MPa In altezza: min. 19 MPa
<b>Allungamento allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 130% In altezza: min. 150%
<b>Tempo di magazzino**</b>	2 anni
<b>Temperatura di applicazione</b>	> +10° C
<b>Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte</b> (applicazioni interni)	2 anni
<b>Rimozione</b>	Il film è di facile rimozione sulla maggior parte delle superfici, senza lasciare alcun residuo

\* Valore medio \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C

**Informazione importante:**

La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere libera da polvere, grassi di ogni genere nonché altre impurità che possono influenzare il potere adesivo. Nuove verniciature devono essere lasciate asciugare fino al completo consolidamento della lacca stessa. Al fine di assicurare la compatibilità del prodotto, viene consigliato effettuare delle prove d'applicazione con le lacche previste. Inoltre, si consiglia di rispettare le indicazioni di lavorazione redatte dalla stessa ORAFOL. La filiera della nostra merce ai sensi della normativa ISO 9001 è garantita dall'applicazione del codice lotto sulla carta siliconata.

### **AVVISO IMPORTANTE**

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORACAL® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORACAL® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.