

## Descrizione prodotto

Film speciale in PVC con plastificanti polimerici per la decorazione del vetro. Grazie alla lucentezza ridotta della superficie, si evitano rispecchiamenti indesiderati.

## Supporto

Carta monosiliconata da 137 g/m<sup>2</sup> che garantisce una facile rimozione del supporto.

## Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente

## Applicazioni

La pellicola è stata progettata per superfici di vetro, che devono ottenere un'effetto di vetro corroso o sabbiato pregiato. Adatto, in particolare modo, per la decorazione di vetrine, pareti divisorie e porte di vetro. Inoltre, si adatta all'impiego sui plotter da intaglio. Si consiglia l'applicazione ad umido.

## Dati tecnici

<b>Spessore*</b> (senza carta protettiva ed adesivo)	0,070 mm
<b>Stabilità dimensionale</b> (FINAT TM 14)	Applicato su vetro, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di. 0,1 mm
<b>Termostabilità***</b>	Applicato su vetro acrilico, da -40° C a +90° C, nessuna alterazione
<b>Resistenza a detergenti</b>	Applicato su vetro acrilico, 8 h in liscivia (0,5% detergente ad uso domestico) a temperatura ambiente e a 65° C, nessuna alterazione
<b>Comportamento antincendio</b> (DIN 75200)	Applicato su acciaio, autoestinguente
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	18 N/25 mm vetro 16 N/25 mm vetro acrilico
<b>Resistenza allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min.20 MPa In altezza: min.20 MPa
<b>Allungamento allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 130% In altezza: min. 130%
<b>Tempo di magazzinaggio**</b>	2 anni
<b>Temperatura di applicazione</b>	min. +8° C
<b>Condizioni di durata</b> (applicazione in verticale)	7 anni

\* Valore medio \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C \*\*\* condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

## Informazione importante:

La superficie di vetro sulla quale viene applicato il prodotto deve essere libera da polvere, grassi di ogni genere e tutte le altre contaminazioni, che potessero influenzare il potere adesivo. Inoltre, si consiglia di rispettare le indicazioni di lavorazione redatte dalla stessa ORAFOL. La filiera della nostra merce ai sensi della normativa ISO 9001 è garantita dall'applicazione del codice lotto sulla carta siliconata.

## AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORACAL® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORACAL® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.