

### Descrizione

Il nastro è costituito da un adesivo acrilico modificato e da un supporto in carta bianco. Il supporto in carta consente di strappare il nastro a mano, pur offrendo allo stesso tempo una buona resistenza alla trazione. L'adesivo è caratterizzato da un'eccellente forza di adesione su carta e cartone e da una forza di adesione iniziale estremamente elevata. Inoltre ORAFIX® 1490QS contiene una striscia di carta separabile per una chiusura del rotolo sicura. La disposizione speciale della striscia separabile consente un utilizzo molto omogeneo del sistema, in particolare ad elevate velocità del supporto.

### Materiale di supporto

Carta seta, bianca

Carta separabile, bianca

### Materiale di rivestimento

Carta siliconata su entrambi i lati, bianca, 90 g/m<sup>2</sup>, con marchio ORAFOL blu

### Adesivo

Adesivo acrilico modificato, rosso

### Applicazioni

ORAFIX® 1490QS (Giuntura rapida) è un nastro di giuntura innovativo che garantisce un'elevata efficienza di giuntura e le prestazioni tecniche più elevate nella lavorazione di carta e cartone (rivestiti e non rivestiti, metallizzati, stampati, ecc.), ad es. nei processi di stampa. Il design di ORAFIX® 1490QS offre una preparazione di "Giuntura rapida" combinata con una chiusura sicura del rotolo durante le operazioni di giuntura al volo e previene molto efficacemente l'apertura prematura del rotolo durante la fase di sincronizzazione dei rotoli in operazioni di giuntura ad alta velocità.

### Dati tecnici

Spessore* (supporto + adesivo)	120 micron	
Termostabilità***	+200°C, picchi momentanei fino a +220°C	
Prova di tensiocorrosione* (FINAT TM 9)	14 N/25 mm	
Potere adesivo*	15 N/25 mm	dopo 1 minuto
(FINAT TM 1, su acciaio inox)	15 N/25 mm	dopo 20 minuti
	15 N/25 mm	dopo 24 h
Forza di strappo*	220°C	
(Test S.A.F.T. da 23°C a 220°C)		
Resistenza alla trazione* (DIN EN ISO 527)	Longitudinale:	160 N/25 mm
	Trasversale:	80 N/25 mm
Durata a magazzino**	18 mesi nella confezione originale chiusa	

\* Valore medio   \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20°C   \*\*\* 1 ora, a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

### NOTA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFIX® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAFIX® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono una garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAFIX® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità e il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFIX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.