

**Descrizione prodotto**

Film polimerico in PVC che offre la massima protezione ai raggi UV. Superficie lucida (G) od opaca (M).

**Supporto**

Carta siliconata, bianca, 90 g/m<sup>2</sup>

**Adesivo**

Poliacrilato solvente, permanente

**Applicazioni**

Per la protezione si stampe digitali di grande formato, sia in interno che in esterno. Particolarmente consigliato per stampa digitale UV.

**Dati tecnici**

<b>Spessore*</b> (senza carta protettiva ed adesivo)	0,075 mm
<b>Termostabilità***</b>	Applicato su alluminio, da -50° C a +90° C, nessuna alterazione
<b>Resistenza ai solventi e sostanze chimiche</b>	A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'applicazione su alluminio, resistente all'acqua, a detersivi, alcolici e solventi a base alifatica, i brevi tempi di esposizione di chetoni ed estere non suscitano nessuna alterazione
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	14 N/25 mm
<b>Resistenza allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 19 MPa In altezza: min. 19 MPa
<b>Allungamento allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 130% In altezza: min. 150%
<b>Tempo di magazzino**</b>	2 anni
<b>Temperatura di applicazione</b>	> +8° C
<b>Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte</b> esposizione verticale alle intemperie (condizioni climatiche medie dell'Europa centrale)	5 anni

\* Valore medio \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C \*\*\*condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

**Informazione importante:**

Considerando le varietà delle stampe da proteggere e dei molteplici metodi di stampa é indispensabile che l'operatore si accerti di persona circa l'idoneità dei film di protezione ORAGUARD® per la stampa specifica. Inoltre, sono da osservare le istruzioni di lavorazione consigliate dalla ORAFOL. La filiera della nostra merce ai sensi della normativa ISO 9001 è garantita dall'applicazione del codice lotto sulla carta siliconata.

**AVVISO IMPORTANTE**

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAGUARD® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAGUARD® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAGUARD® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.