

**Descrizione**

Film per laminazione altamente trasparente, esente da PVC, su base di polipropilene, con effettiva protezione ai raggi UV. Con superficie lucida (G).

**Supporto**

Carta siliconata, bianca, 90 g/m<sup>2</sup>

**Adesivo**

Poliacrilato permanente

**Applicazioni**

Per la protezione di stampe digitali di grosso formato in ambienti interni e, a breve durata, in ambienti esterni. Particolarmente consigliato in combinazione con ORAJET® 3172X, 3174 e 3174X.

**Dati tecnici**

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spessore*</b> (senza carta protettiva ed adesivo)                                                                                                                        | 0,060 mm                                                                                                                                 |
| <b>Resistenza ai solventi e sostanze chimiche</b>                                                                                                                           | A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'applicazione su alluminio, resistente all'acqua, a detersivi, alcolici e solventi a base alifatica |
| <b>Termostabilità***</b>                                                                                                                                                    | Applicato su alluminio, da -40° C a +80° C, nessuna alterazione                                                                          |
| <b>Potere adesivo*</b><br>(FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)                                                                                                      | 12 N/25 mm                                                                                                                               |
| <b>Resistenza allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)                                                                                                                             | In lunghezza: min. 20 MPa<br>In altezza: min. 20 MPa                                                                                     |
| <b>Allungamento allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)                                                                                                                           | In lunghezza: min. 300%<br>In altezza: min. 350%                                                                                         |
| <b>Tempo di magazzino**</b>                                                                                                                                                 | 2 anni                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura di applicazione</b>                                                                                                                                          | > +10° C                                                                                                                                 |
| <b>Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte***</b><br>esposizione verticale alle intemperie (condizioni climatiche medie dell'Europa centrale) | 2 anni                                                                                                                                   |

\* Valore medio \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C \*\*\*condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

**Informazione importante:**

Considerando le varietà delle stampe da proteggere e dei molteplici metodi di stampa é indispensabile che l'operatore si accerti di persona circa l'idoneità dei film di protezione ORAGUARD® per la stampa specifica. Inoltre, sono da osservare le istruzioni di lavorazione consigliate dalla ORAFOL. La filiera della nostra merce ai sensi della normativa ISO 9001 è garantita attraverso il numero di bobina.

**AVVISO IMPORTANTE**

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAGUARD® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAGUARD® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAGUARD® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.