

## Descrizione prodotto

Film speciale in PVC trasparente, con una superficie gofrata (struttura antiscivolo).

## Supporto

Carta siliconata, 90 g/m<sup>2</sup>

## Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente

## Applicazioni

Questo materiale fornisce, alle superfici pubblicitarie su pavimenti, la protezione contro abrasioni, dandole la massima stabilità antiscivolo. Corrisponde alla norma DIN V 18032-2 in materia di resistenza all'attrito su pavimentazioni sportive.

## Dati tecnici

<b>Spessore</b> <sup>(1)</sup> (senza carta protettiva ed adesivo)	0,120 mm		
<b>Termostabilità</b> <sup>(2)</sup>	Applicato su alluminio, da -40° C a +80° C, nessuna alterazione		
<b>Resistenza ai solventi e sostanze chimiche</b>	A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'applicazione, resistente alla maggior parte di oli, grassi, carburanti, solventi a base alifatica, acidi leggeri, sali ed alcali		
<b>Potere adesivo</b> <sup>(1)</sup> (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	12 N/25 mm		
<b>Resistenza allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)	In lunghezza:	>19 MPa	
	In altezza:	>19 MPa	
<b>Allungamento allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)	In lunghezza:	> 130%	
	In altezza:	> 150%	
<b>Classe di resistenza antiscivolo</b> (DIN 51130)	R10		
<b>Tempo di magazzinaggio</b> <sup>(3)</sup>	2 anni		
<b>Temperatura di applicazione</b>	> +8° C		
<b>Durata subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte</b> <sup>(4)</sup>	Senza carico a gradino	All'aperto	2 anni
esposizione orizzontale		Interna	5 anni
	Con carico a gradino	< 6 mesi (a seconda del grado di utilizzo)	

<sup>(1)</sup> valore medio <sup>(2)</sup> esposizione di breve termine <sup>(3)</sup> in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20°C <sup>(4)</sup> condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

## Avvertenza:

Considerando le varietà delle stampe da proteggere e dei molteplici metodi di stampa è indispensabile che l'operatore si accerti di persona circa l'idoneità dei film di protezione ORAGUARD® per la stampa specifica. Inoltre, sono da osservare le istruzioni di lavorazione consigliate dalla ORAFOL. La filiera della nostra merce ai sensi della normativa ISO 9001 è garantita attraverso il numero di bobina.

## AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAGUARD® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAGUARD® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. ORAGUARD® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.