

Descrizione prodotto

Film Premium Cast trasparente con superficie lucida e la massima protezione ai raggi UV, resistente alla benzina.

Supporto

Carta siliconata, bianca, 90 g/m²

Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente

Applicazioni

Questo materiale fornisce protezione alle stampe digitali di grande formato, sia in ambienti interni che esterni. La pellicola laminata del tipo ORAGUARD® 259, resistente alla benzina, in combinazione con la pellicola per stampa digitale ORAJET® 3959, anch'essa resistente alla benzina, è adatta per scopi pubblicitari a lungo termine presso le aree di servizio di distribuzione carburante (per es. sugli erogatori di benzina) e sui camion con cisterne per trasporto carburanti.

Dati tecnici

Spessore* (senza carta protettiva ed adesivo)	0,055 mm
Stabilità dimensionale (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di 0,1 mm
Termostabilità***	Applicato su alluminio, da -50° C a +110° C, nessuna alterazione
Resistenza ai solventi e sostanze chimiche	In combinazione con la pellicola per stampa digitale ORAJET® 3959, resistente alla benzina, e trascorse 72 h dall'applicazione su fondo in acciaio risulta essere quasi completamente resistente a perdite di carburanti (quali benzina e diesel), lubrificanti, acidi deboli, sali ed alcali.
®Potere adesivo* (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	12 N/25 mm
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 19 MPa In altezza: min. 19 MPa
Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 50% In altezza: min. 50%
Tempo di magazzinaggio**	2 anni
Temperatura di applicazione	> +8° C
Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte esposizione verticale alle intemperie (condizioni climatiche medie dell'Europa centrale)	8 anni

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

Informazione importante:

Considerando le varietà delle stampe da proteggere e dei molteplici metodi di stampa è indispensabile che l'operatore si accerti di persona circa l'idoneità dei film di protezione ORAGUARD® per la stampa specifica. Inoltre, sono da osservare le istruzioni di lavorazione consigliate dalla ORAFOL. La filiera della nostra merce ai sensi della normativa ISO 9001 è garantita attraverso il numero di bobina.

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAGUARD® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAGUARD® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAGUARD® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.