

## Descrizione del prodotto

Pellicola per laminatura premium ad alte prestazioni in poliuretano con superficie lucida (G) e satinata (SG) e protezione dagli UV di massima efficacia.

Serie	Materiale frontale	Adesivo di tenuta
279	trasparente (G, SG)	permanente, trasparente

Per la protezione di fotografie di grandi dimensioni a stampa digitale in interni ed esterni. Raccomandata particolarmente in combinazione con la pellicola per stampa digitale in poliuretano ORAJET® 3971 RA+ ProSlide.

## Caratteristiche del prodotto

<b>Spessore</b> <sup>(1)</sup>	Materiale frontale Materiale frontale + adesivo di tenuta	0,050 mm 0,080 mm	
<b>Adesivo di tenuta</b>		Poliacrilato a base di solvente	
<b>Materiale di copertura</b>		Carta siliconata bianca, 90 g/m <sup>2</sup>	
<b>Adesività</b> <sup>(1)</sup> (FINAT TM 1, dopo 24 ore, acciaio inox)		10 N/25 mm	
<b>Stabilità dimensionale</b> (FINAT TM 14, alluminio, 70 °C, dopo 1 settimana)		0,1 mm	
<b>Resistenza alla trazione</b> (DIN EN ISO 527)		Longitudinale: Trasversale:	> 15 MPa > 15 MPa
<b>Allungamento a rottura</b> (DIN EN ISO 527)		Longitudinale: Trasversale:	> 150% > 150%
<b>Termostabilità</b> <sup>(2)</sup>		Incollata su alluminio, da -50 °C a +100 °C, nessuna alterazione	
<b>Conservabilità a magazzino</b> <sup>(3)</sup>		2 anni	
<b>Temperatura di incollaggio</b>		> +8 °C	
<b>Durata massima</b> <sup>(4)</sup> con lavorazione a regola d'arte e cura e utilizzo corretti		10 anni	

<sup>(1)</sup> Valore medio    <sup>(2)</sup> Carico transitorio    <sup>(3)</sup> Conservare in posizione verticale nella confezione originale (con sostegni laterali), a 20 °C e con il 50% di umidità atmosferica relativa    <sup>(4)</sup> Si applica con influssi climatici esterni verticali e clima normale dell'Europa centrale. Le durate reali e previste dipendono soprattutto dalle condizioni ambientali, ma anche, tra l'altro, dal trattamento preliminare del substrato e dalla cura regolare. Per ulteriori informazioni visitare <https://www.orafol.com/it/europe/assistenza>

## Avvertenza sul prodotto

Dato l'elevato numero di immagini da proteggere e di metodi di stampa diversi utilizzati per la loro realizzazione, è imprescindibile che l'utilizzatore si convinca in prima persona dell'idoneità dei laminati protettivi ORAGUARD® per l'immagine in questione. Attenersi inoltre alle indicazioni per la lavorazione pubblicate da ORAFOL. I numeri di bobina consentono la tracciabilità delle nostre merci secondo ISO 9001.

## AVVERTENZA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti ad un accurato controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. Viene garantito che i prodotti siano consegnati nella qualità consueta in ambito commerciale e senza errori di produzione. Le informazioni pubblicate riguardo ai prodotti ORAGUARD® si basano sui risultati di ricerche che l'azienda ritiene affidabili ma che non costituiscono tuttavia alcuna garanzia. Dato il gran numero di possibilità d'impiego dei prodotti ORAGUARD® e il costante sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente verificare con la maggiore esattezza possibile l'idoneità e l'efficienza del prodotto per la finalità prevista. L'acquirente si fa carico di tutti i rischi correlati all'utilizzo di questi prodotti. Tutte le indicazioni s'intendono con riserva di eventuali modifiche. ORAGUARD® è un marchio registrato della ORAFOL Europe GmbH.