

### **Descrizione prodotto**

Film in PVC polimerico bianco con superficie opaca.

### **Supporto**

Carta rivestita in PE su due lati, un lato siliconato, 143 g/m<sup>2</sup>

### **Adesivo**

Poliacrilato solvente, con permanente adesione finale, grigio

### **Applicazioni**

Per pubblicità in esterni vivaci e brillanti su fondi strutturati piani o leggermente curvi, per esempio su clinker, superfici in calcestruzzo e calcestruzzo colato, non trattati. È consigliata in particolare la pellicola di laminazione ORAGUARD® 215.

La combinazione di ORAJET® 3554 con pellicole di laminazione ORAGUARD® 250AS e/o ORAGUARD® 255AS è adatta per la pubblicità su pavimenti sia per uso interno che esterno. Se l'applicazione è su moquette, è necessario assicurarsi che queste ultime siano tappeti a pelo corto e che il laminato da applicare venga realizzato uniformemente.

Una volta applicato, il materiale si può facilmente rimuovere riscaldandolo leggermente.

### **Procedimenti di stampa**

Stampa a getto d'inchiostro a base solvente, UV- o inchiostri Latex

### **Dati tecnici**

<b>Spessore</b> <sup>(1)</sup> (senza carta protettiva ed adesivo)	0,070 mm
<b>Stabilità dimensionale</b> <sup>(1)</sup> (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di. 0,3 mm
<b>Termostabilità</b> <sup>(2)</sup>	Applicato su alluminio, da -50° C a +100° C, nessuna alterazione
<b>Potere adesivo</b> <sup>(1)</sup> (FINAT TM 1, dopo 24h, vetro)	>24 N/25 mm
<b>Resistenza allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)	In altezza: > 25 MPa In lunghezza: > 25 MPa
<b>Allungamento allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)	In altezza: > 200% In lunghezza: > 200%
<b>Tempo di magazzinaggio</b> <sup>(3)</sup>	2 anni
<b>Temperatura di applicazione</b>	> +10° C
<b>Durata massima</b> <sup>(4)</sup> in caso di applicazione da parte di uno specialista e con la dovuta manutenzione e cura.	7 anni <sup>(5)</sup> (non stampato)

<sup>(1)</sup> valore medio <sup>(2)</sup> esposizione di breve termine <sup>(3)</sup> in confezione originale (con barre laterali) posta in posizione verticale, con un tasso di umidità del 50% a 20 °C <sup>(4)</sup>Valido per l'esposizione in verticale in esterni, a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale. La durata effettiva e quella attesa sono determinate dalle condizioni ambientali oltre che dal pre-trattamento del fondo e dalla manutenzione regolare. Per maggiori informazioni, visitare [www.orafol.com/gp/europe/en/support](http://www.orafol.com/gp/europe/en/support). <sup>(5)</sup> L'esperienza ha dimostrato che quando vengono rimosse le grafiche applicate ai mattoni, dopo circa un anno si verifica una differenza di colore nel substrato fra la parte coperta e quella scoperta. Questa differenza deriva dallo sbiadimento dei mattoni, mentre la parte coperta è protetta dalla luce del sole. Pertanto per applicazioni di breve termine si consiglia di rimuovere il film prima che sia trascorso un anno.

**Informazione importante:**

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra conoscenza attuale e sull'esperienza pratica. Le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia o accordo relativi alla qualità o alle proprietà del materiale. Non costituiscono una garanzia di eventuali determinate qualità, proprietà e/o durate di servizio relative alle pellicole a colori ORAFOL®.

Dopo la stampa, l'inchiostro deve essere lasciato asciugare completamente per evitare problemi quando in seguito viene combinato con il laminato. La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere pulita e priva di polveri, grassi di ogni genere nonché da altre impurità che possono influenzare il potere adesivo. Le superfici laccate o quelle verniciate devono essere lasciate asciugare per almeno tre settimane o completamente. La compatibilità con le vernici o lacche prescelte deve essere testata dall'utilizzatore prima di applicare la pellicola.

Ricordare che per loro natura, le pellicole sono più sensibili delle lacche. Pertanto devono essere trattate e sottoposte a manutenzione con la massima attenzione. Per l'applicazione delle pellicole a colori ORAFOL® (avvolgimento e rimozione) e per la manutenzione e l'uso fare riferimento ai documenti Istruzioni di lavorazione e Condizioni di cura e utilizzo. Si noti che, in caso di mancata osservanza delle nostre linee guida, le informazioni sulla durata di servizio massima dichiarate in base alla nostra esperienza non saranno valide. La mancata osservanza delle Istruzioni di lavorazione e delle Condizioni di cura e utilizzo esclude qualsivoglia garanzia e responsabilità civile dell'azienda.

Contattare un tecnico pubblicitario professionista, il proprio distributore o l'assistenza clienti di ORAFOL ([graphic.innovations@orafol.de](mailto:graphic.innovations@orafol.de)) in caso di ulteriori domande

La tracciabilità del lotto è garantita dal numero di rotolo ai sensi della norma ISO 9001.

**AVVISO IMPORTANTE**

Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAJET® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAJET® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAJET® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.