

## Descrizione del prodotto

Pellicola di polipropilene (BOPP) con superficie opaca (M) e rivestimento superficiale che migliora la stampabilità.

Serie	Materiale frontale	Adesivo di tenuta
3720	bianco (M)	staccabile
3740	bianco (M)	permanente

Per pubblicità brillanti e colorate in interni e, per breve tempo, in esterni.

Procedimento di stampa raccomandato: stampa a getto d'inchiostro con inchiostri UV o di lattice\*

Laminati raccomandati: ORAGUARD® 236 (opzionale)

## Caratteristiche del prodotto

<b>Spessore</b> <sup>(1)</sup>	Materiale frontale	0,060 mm
	Materiale frontale + adesivo di tenuta	0,080 mm
<b>Adesivo di tenuta</b>	Poliacrilato	
<b>Materiale di copertura</b>	Carta siliconata, 135 g/m <sup>2</sup>	
<b>Adesività</b> <sup>(1)</sup> (FINAT TM 1, dopo 24 ore acciaio inox)	3720	5 N/25 mm
	3740	8 N/25 mm
<b>Stabilità dimensionale</b> (FINAT TM 14, alluminio, 70 °C, dopo 1 settimana)	max. 0,15 mm	
<b>Resistenza alla trazione</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinale: > 120 MPa Trasversale: > 120 MPa	
<b>Allungamento a rottura</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinale: > 80% Trasversale: > 80%	
<b>Termostabilità</b> <sup>(2)</sup>	Incollata su alluminio, da -40 °C a +80 °C, nessuna alterazione	
<b>Conservabilità a magazzino</b> <sup>(3)</sup>	2 anni	
<b>Temperatura di incollaggio</b>	> +10 °C	
<b>Durata massima</b> <sup>(4)</sup> con lavorazione a regola d'arte e cura e utilizzo corretti	non stampata	2 anni
	stampata	2 anni
	stampata e laminata con ORAGUARD® 236	3 anni
<b>Rimovibilità (3720)</b>	Può essere rimosso senza residui entro 2 anni dalla maggior parte delle superfici	

<sup>(1)</sup> Valore medio <sup>(2)</sup> Carico transitorio <sup>(3)</sup> Conservare in posizione verticale nella confezione originale (con sostegni laterali), a 20 °C e con il 50% di umidità atmosferica relativa <sup>(4)</sup> Si applica con influssi climatici esterni verticali e clima normale dell'Europa centrale. Le durate reali e previste dipendono soprattutto dalle condizioni ambientali, ma anche, tra l'altro, dal trattamento preliminare del substrato e dalla cura regolare. Per ulteriori informazioni visitare <https://www.orafol.com/it/europe/assistenza>

\* Per ottenere il miglior risultato di stampa possibile, occorre assicurarsi di utilizzare un profilo di supporto ICC adeguato e le impostazioni di stampa corrette.

## Avvertenza sul prodotto

Le indicazioni di cui sopra si basano esclusivamente sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non costituiscono né una qualità stipulata né l'assicurazione di determinate caratteristiche o una garanzia di qualità e/o durata riguardo alle nostre pellicole ORAFOL®.

Dopo la stampa assicurarsi di far asciugare gli inchiostri accuratamente, in modo da non compromettere la successiva unione con il laminato. Il fondo da incollare deve essere privo di polvere, grasso o altre impurità che possano compromettere l'aderenza del materiale.

Per la lavorazione (incollaggio e rimozione) e la cura e l'utilizzo delle pellicole ORAFOL® osservare e rispettare le nostre attuali direttive di lavorazione e le condizioni di cura e utilizzo. Secondo la nostra esperienza, in caso contrario non sarà possibile, in particolare, raggiungere i dati di durata massima. In caso di mancata osservanza delle direttive di lavorazione e delle condizioni di cura e utilizzo si esclude qualsiasi tipo di garanzia.

In caso di ulteriori domande rivolgersi ad un tecnico pubblicitario esperto, al proprio rivenditore o al nostro servizio di assistenza clienti ([graphic.innovations@orafol.de](mailto:graphic.innovations@orafol.de)).

I numeri di bobina consentono la tracciabilità delle nostre merci secondo ISO 9001.

## AVVERTENZA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti ad un accurato controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. Viene garantito che i prodotti siano consegnati nella qualità consueta in ambito commerciale e senza errori di produzione. Le informazioni pubblicate riguardo ai prodotti ORAJET® si basano sui risultati di ricerche che l'azienda ritiene affidabili ma che non costituiscono tuttavia alcuna garanzia. Dato il gran numero di possibilità d'impiego dei prodotti ORAJET® e il costante sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente verificare con la maggiore esattezza possibile l'idoneità e l'efficienza del prodotto per la finalità prevista. L'acquirente si fa carico di tutti i rischi correlati all'utilizzo di questi prodotti. Tutte le indicazioni s'intendono con riserva di eventuali modifiche.

ORAJET® è un marchio registrato della ORAFOL Europe GmbH.