

### Descrizione

ORALITE® 5851 High Intensity Container Marking Grade è una pellicola autoadesiva flessibile, altamente riflettente e resistente alle intemperie, caratterizzata da un'ottima resistenza alla corrosione e ai solventi. Il sistema retroriflettente che la contraddistingue è costituito da piccole sfere di vetro catadiottriche incapsulate, integrate in uno strato di plastica trasparente (classe RA 2, struttura B, ex Tipo II). ORALITE® 5851 High Intensity Container Marking Grade ha valori riflettenti e colori diurni conformi alle specifiche internazionali relative ai materiali riflettenti di questa categoria, come EN 12899-1, (Regolamento europeo), DIN 67520 e DIN 6171 (Germania), BS 873: Parte 6 (Gran Bretagna), NFP 98-520 (Francia), SN 640878 (Svizzera), ASTM D 4956 (U.S.A.), JIS Z 9117 (Giappone).

### Superficie

Film acrilico, flessibile

### Materiale di supporto

Film in polipropilene, siliconato su un lato, 0,075 mm

### Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente

### Applicazioni

ORALITE® 5851 High Intensity Container Marking Grade è stata appositamente studiata per l'applicazione su contenitori permanenti e sostituibili ubicati su strade pubbliche ed è provvista di un adesivo che ne garantisce l'aderenza permanente su tutte le superfici verniciate. La sua piena funzionalità è garantita fino a un massimo di 5 anni, a seconda delle sollecitazioni a cui è sottoposta. Adatta anche all'applicazione sulla superficie di segnali, la pellicola è inoltre provvista del marchio richiesto dalla normativa in materia di avvisi di pericolo per contenitori e, grazie alla speciale struttura delle celle, permette l'identificazione del produttore. La pellicola ORALITE® 5851 High Intensity Container Marking Grade, deve essere utilizzata nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative nazionali in vigore.

### Dati tecnici

#### Valori minimi di riflessione (DIN 67520, Parte 1 e Parte 2, nella versione attuale)

Tabella 1 – Coefficiente di retroriflessione R' in cd/lx/m <sup>2</sup>									
Angolo di osservazione	0,2°			0,33°			2°		
	5°	30°	40°	5°	30°	40°	5°	30°	40°
<b>bianco (010)</b>	250	150	110	180	100	95	4	2,4	1,4
<b>giallo (020)</b>	170	100	70	122	67	64	3	1,5	1
<b>rosso (030)</b>	45	25	15	25	14	13	0,8	0,4	0,3

#### Colori (ai sensi delle normative DIN 5033, Parte 3, DIN 5036, Parte 1 e DIN 6171, versione attuale)

Coordinate cromatiche									
Colori	1		2		3		4		Fattore di luminanza β
	X	y	X	y	X	y	X	y	
<b>bianco (010)</b>	0,305	0,315	0,335	0,345	0,325	0,355	0,295	0,325	≥ 0,27
<b>giallo (020)</b>	0,494	0,505	0,470	0,480	0,513	0,437	0,545	0,454	≥ 0,16
<b>rosso (030)</b>	0,735	0,265	0,700	0,250	0,610	0,340	0,660	0,340	≥ 0,03

### Caratteristiche fisiche e chimiche

<b>Spessore*</b> (senza carta protettiva e adesivo)	210 micron
<b>Termostabilità**</b>	applicata su alluminio, da -56° C a +82° C (da -68° F a 180° F)
<b>Resistenza alla salinità dell'acqua (DIN 50021)</b>	applicata su alluminio, dopo 100h a 23° C (74° F), nessuna alterazione
<b>Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche</b>	applicata a regola d'arte, resistente alla maggior parte di oli, grassi, carburanti, solventi a base alifatica, acidi leggeri, sali e alcali
<b>Resistenza ai detergenti</b>	applicata su alluminio, 8 h in detergente alcalino (detergente ad uso domestico con concentrazione 0,5%) a temperatura ambiente e a 65°C, nessuna alterazione
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT-TM1 dopo 24h, acciaio inossidabile)	15 N/25 mm (25 mm = 0,98) (rottura del film)
<b>Conservazione a magazzino***</b>	2 anni
<b>Temperatura di applicazione</b>	> +10° C
<b>Durata della pellicola applicata a regola d'arte</b> con esposizione verticale agli agenti atmosferici (condizioni climatiche medie dell'Europa centrale)	5 anni

\* valore medio \*\* condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

\*\*\* in confezione originale, a 20°C e un tasso di umidità residua del 50%

### AVVISO IMPORTANTE

Le pellicole ORALITE® devono essere utilizzate nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative nazionali in vigore. ORAFOL consiglia di prendere visione delle specifiche relative al Paese di utilizzo, richiedendole alle autorità locali competenti, al fine di assicurarsi che il prodotto sia conforme alle stesse. Per maggiori informazioni si prega di contattare ORAFOL.

Tutti i prodotti ORALITE® sono sottoposti a un severo processo di controllo della qualità durante l'intero ciclo produttivo al fine di garantirne l'idoneità alla commercializzazione e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardo ai prodotti ORALITE® sono basate su risultati di ricerca ritenuti validi dall'azienda ma non devono essere interpretate come una garanzia. A causa dei molteplici utilizzi a cui si prestano i prodotti ORALITE®, nonché del continuo sviluppo di nuovi impieghi, si consiglia di verificare con attenzione l'idoneità e le prestazioni del prodotto per ogni singolo uso previsto; l'utente si assume ogni rischio derivante da tale uso. Le specifiche sono soggette a modifica senza alcun preavviso.

È esclusa qualsiasi garanzia per fini diversi da quelli descritti nella Scheda Tecnica o non gestiti secondo le istruzioni di applicazione e utilizzo fornite da ORAFOL. La durata della segnaletica dipende da una molteplicità di fattori, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta e la preparazione del substrato, il rispetto dei suggerimenti per l'applicazione, l'area geografica, le condizioni di esposizione all'aperto e la manutenzione del prodotto e del segnale finito. ORAFOL non risponde di eventuali difetti riconducibili al substrato o a un' inadeguata preparazione della superficie. Per ulteriori dettagli, si rimanda al testo integrale della Garanzia disponibile sul sito [www.orafol.com](http://www.orafol.com).

ORALITE® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH