

### Descrizione prodotto

Film speciale in PVC, traslucido di colore grigio scuro, con superficie opaca.

### Supporto

Carta speciale monosiliconata da 137 g/m<sup>2</sup>, che assicura una facile rimozione del supporto.

### Adesivo

Poliacrilato solvente, rimovibile, con debole adesione finale

### Applicazioni

Questo materiale è stato sviluppato, in particolare, per l'impiego come mascheratura per tutti i lavori di pittura e di spruzzatura, per la realizzazione di scritte su autoveicoli, disegni a mezzo di mascheratura, pubblicità e costruzioni fieristiche. Grazie alla sua ottima flessibilità, questo film di mascheratura si adatta in particolare per le pitture e spruzzature su fondi piani e a dislivello. L'adesivo poliacrilato solvente di eccellente qualità garantisce un'ottima rimozione dal fondo (p.es. teloni di autoveicoli), anche in caso di applicazione con calandra a umido e multicolore. La riconoscibilità del fondo è garantita dal colore traslucido.

### Dati tecnici

|   |  |
|---|--|
| <b>Spessore*</b> (senza carta protettiva ed adesivo)                | 0,080 mm   |
| <b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile) | 1 N/25 mm  |
| <b>Resistenza allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)                     | In lunghezza: min. 19 MPa<br>In altezza: min. 19 MPa |
| <b>Allungamento allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)                   | In lunghezza: min. 130%<br>In altezza: min. 150%     |
| <b>Tempo di magazzinaggio**</b>                                     | 2 anni   |
| <b>Temperatura di applicazione</b>                                  | > +8°C   |

\* Valore medio    \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C

### Avvertenza:

La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere libera da polvere, grassi di ogni genere nonché altre impurità che possono influenzare il potere adesivo. Nuove verniciature devono essere lasciate asciugare per minimo 3 settimane fino al completo consolidamento della lacca stessa. Al fine di assicurare la compatibilità del prodotto, viene consigliato effettuare delle prove d'applicazione con le lacche previste. Inoltre, si consiglia di rispettare le indicazioni di lavorazione redatte dalla stessa ORAFOL. La filiera della nostra merce ai sensi della normativa ISO 9001 è garantita dall'applicazione del codice lotto sulla carta siliconata.

### AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAMASK® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAMASK® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, pur tuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAMASK® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAMASK® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.