

Описание

Двусторонняя клейкая лента состоит из полиэфирного пленочного носителя, покрытого с обеих сторон акрилатными kleящими составами на основе растворителя с различной силой сцепления. Клеящий состав на открытой стороне клейкой ленты состоит из чистого акрилатного клея с высокой прочностью на скальвание, обладающего отличной устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, термической нагрузки, растворителей, а также к воздействию влаги.

Материал носителя

Полиэфирная пленка, 0,012 мм

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага коричневого цвета, 90 г/м²

Клей

Покрытая сторона: модифицированный акрилатный клей на основе растворителя

Открытая сторона: чистый акрилатный клей на основе растворителя

Применение

Может применяться для самоклеящейся отделки щитов из тонких материалов с гладкими поверхностями, если в дальнейшем требуется удаление без каких-либо остатков.

Технические данные

| | | | |
|--|----------------------|--|--|
| Толщина* (носитель с клеем) | 0,080 мм | | |
| Термоустойчивость *** | от -40°C до +120°C | | |
| Сила сцепления* (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050) | через 1 мин. | Открытая сторона 8 Н/25мм | Покрытая сторона 6 Н/25мм |
| | через 20 мин. | 11 Н/25мм | 7 Н/25мм |
| | через 24 часа | 14 Н/25мм | 8 Н/25мм |
| Прочность на скальвание* (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050) | при 23°C при 70°C | Открытая сторона > 1000 час. > 72 час. | Покрытая сторона > 300 час. > 72 час |
| Термоустойчивость* (S.A.F.T.) | 80°C | | |
| Срок хранения ** | 2 года | | |
| Температура склеивания | > +15°C | | |

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серии ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.