### Описание

Двухсторонняя клейкая лента состоит из носителя, изготовленного из специальной ткани, который с обеих сторон покрыт модифицированным дисперсионным акрилатным клеем. Клей обладает устойчивостью к старению, а также высокой степенью устойчивости к воздействию размягчителей, и кроме того характеризуется трудновоспламеняемостью или свойствами самозатухания в случае возгорания. Специальная прокладочная лента покрыта белой бумагой с двухсторонним силиконовым покрытием.

# Материал носителя

Полиамидный материал

### Подложка

Бумага с двухсторонним силиконовым покрытием, 90 г/м<sup>2</sup>, белая

#### Кпей

Модифицированный дисперсионный акрилатный клей

# Применение

Двухсторонняя клейкая лента используется в качестве специальной прокладочной ленты в авиационной промышленности и в судостроении. Протестировано в соответствии с FAR Part 25.853.

Технические данные

Толщина* (носитель с клеем)	0,280 мм
Термоустойчивость ***	от -40°C до +100°C
Сила сцепления*	через 1 мин. 14 Н/25мм
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны	через 20 мин. 16 Н/25мм
покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	через 24 часа 18 Н/25мм
Прочность на скалывание*	при 23°C: 4 час.
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны	при 70°C: 7 мин.
покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	
Срок хранения **	2 года
Температура склеивания	> +15°C

<sup>\*</sup> среднее значение

# ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND®и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.



<sup>\*\*</sup> в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

<sup>\*\*\* 1</sup> час, обыкновенный среднеевропейский климат