

Описание

Двусторонняя клейкая лента состоит из полиэфирной пленочной основы, покрытой с обеих сторон модифицированным акрилатным клеем на основе растворителя, который характеризуется очень хорошей устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, термических нагрузок, химикатов и растворителей, а также к воздействию влаги. Клей, обладающий высокой прочностью на скалывание, отличается великолепной длительной клеящей способностью на металлических, лакированных и высокоэнергетических пластмассовых поверхностях, а также хорошей длительной клеящей способностью на низкоэнергетических поверхностях.

Материал носителя

Полиэфирная пленка, 0,012 мм

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон белая бумага, 90 г/м², с синей надписью ORAFOL

Клей

Акрилатный клей на основе растворителя, модифицированный

Применение

Идеально подходит в качестве клеящего средства для знаков, элементов отделки, лицевых панелей, а также для металлизированных и полихлорвиниловых пленок, для которых необходимы чрезвычайно высокая прочность на скалывание, прочное приклеивание и стойкость к воздействию высокой температуры. Вспомогательная фиксация при отделке парусов. Монтаж поперечных перекладин и планок.

Технические данные

Толщина* (носитель с клеем)	0,100 мм
Термоустойчивость ***	от -40 °С до +160 °С, кратковременно до +180 °С
Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов	При надлежащем наклеивании обладает устойчивостью к действию большинства минеральных масел, жиров, топливных материалов, алифатических растворителей, слабых кислот, солей и щелочей
Петельный тест* (FINAT TM 9)	22 Н / 25мм
Сила сцепления* (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	18 Н / 25 мм через 1 мин. 23 Н / 25 мм через 20 мин. 25 Н / 25 мм через 24 часа
Прочность на скалывание* (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>400 ч. при 23 °С >6 ч. при 70 °С
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	160 °С
Срок хранения **	2 года
Температура склеивания	> +15 °С

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20 °С и относительной влажности воздуха 50%

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.